



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

TITTAN



IDROPITTURA A BASE DI RESINA ACRILICA

DESCRIZIONE

E' una idropittura a base di resina acrilica, cariche minerali e pigmenti vari.
La sua formulazione conferisce al prodotto un'ottima copertura e buona lavabilità.

UTILIZZI

Viene impiegato per la pitturazione di abitazioni, negozi, uffici, ecc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Sui muri mai pitturati, asportare eventuali granuli e pulviscolo dell'intonaco.

Stuccare fori e crepe con stucco in pasta, ad essiccazione avvenuta carteggiare uniformemente e spazzolare, isolare i muri con il ns. fissativo diluito con massimo cinque parti d'acqua.

Procedere dopo alcune ore con l'applicazione del Tittan in due mani intervallate.

Sui muri già pitturati, ripulire eventuali sfogliature di pittura, stuccare e carteggiare le imperfezioni, nel caso di muri pitturati a tempera procedere come sopra indicato.

Se trattati con idropittura lavabile, isolare con fissativo solo le stuccature fatte.

Procedere infine con TITTAN.

MODALITA' D'USO

Può essere applicato a pennello avendo cura di diluire al 20-30% con acqua.

CONSUMI

10-12 mq/lit

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore: bianco o altri colori Ral a richiesta

Peso specifico: 1,5 Kg/lit

Aspetto: opaco

Natura del legante: resina acrilica

Essiccazione: 6 - 12 h

Solvente per la pulizia attrezzi: acqua

Magazzinaggio: 12 mesi in luogo asciutto

STOCCAGGIO

Secchio Lt. 4

Secchio Lt. 14