



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

RESINPOOL UV



FINITURA POLIURETANICA ANTIGRAFFIO

DESCRIZIONE

Resina poliuretanic bicomponente a base acqua caratterizzata da un'ottima resistenza all'abrasione e al graffio per interni ed esterni.

UTILIZZI

Finitura antigraffio per pavimenti in cemento e in resina e nei nostri cicli DECORAS 1, DECORAS 2, RESINLUX 305 e RESINLUX 305 S TRASPARENTE.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Fondi in cls o resina dovranno essere solidi, livellati, asciutti non inquinati da olio, polvere o altre sostanze.

MODALITA' D'USO

La confezione viene fornita in due barattoli (A+B). Miscelare accuratamente prima dell'uso. La vita utile del prodotto è di circa 60 min.

Il prodotto, a seconda del lavoro che si sta eseguendo, può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo mediante pompa airless. E' importante rispettare i tempi di essiccazione tra una mano e l'altra che non deve superare tassativamente le 36 ore, pena la mancata adesione.

CONSUMI

Circa 0,150-200 kg/mq. a lavoro finito (due mani).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore: Trasparente

Finitura: Lucida, opaca, satinata

Peso specifico: 1,100 +/- 0,1 g/ml

Rapporto di miscela: 100 parti A- 20parti B

Pot-life: 40 min.

Secco al tatto: 5 - 7 ore (25°C - 50% U.R.)

Pedonabile: 12 ore (25°C - 50% U.R.)

Trafficabile: 36 ore (25°C - 50% U.R.)

Ricopertura: min 12 ore max 36 ore (25°C - 50% U.R.)

Indurimento in profondità: 7 giorni

Condizioni per l'utilizzo: temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.

Non applicare il prodotto su superfici umide

Resistenza a compressione (UNI 4279):

60N/mm²

Resistenza a flessione

(UNI 7219): 59N/mm²

Resistenza a trazione

(ASTMD 638): 40N/mm²

Durezza (ASTM D 2240): 78 Shore D

Punto di infiammabilità: >100°C

UNI 11021 (HACCP)

Solvente per la pulizia attrezzi: acqua

Magazzinaggio: 12 mesi in luogo asciutto

STOCCAGGIO

Confezione Kg 1,2 (A=1+B=0,2)

Confezione Kg 6 (A=5+B=1)



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

RESINPOOL UV



www.isolresine.it

segui su: @isolresineedilizie isolresine isolresine_edilizie