

37900050 FONDO BIANCO PER LEGNO prima mano per legno all'acqua



Prima mano per legno all'acqua riempitivo, opaco, ottimo per legno, ferro o muratura. Inodore, iningiallente e rapido nell'essiccazione. Facile da applicare, sovraverniciabile, regolarizza la superficie. Massima aderenza.



Data di revisione	07 marzo 2017
Composizione	Pittura per strato di fondo, in dispersione, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. Classificata secondo UNI 8681: B2.C.0.A.2.FA
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• elevata aderenza• inodore
Impieghi	Quale mano di fondo per manufatti in legno, in ferro o in muratura in ciclo con lo Smalto Acrilico all'acqua OMNIA sia lucido che opaco.
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,320 ± 0,030
PH	C030		8,5 ± 0,5
Viscosità Brookfield @ 200 rpm	C054	cP	2.000,00 ± 200,00
Residuo secco	C033	%	55,0 ± 2,0
Essiccazione fuori polvere		min	20
Essiccazione al tatto		min	50
Essiccazione in profondità		Ore	5-6
Sovraverniciabilità		Ore	6

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, airless.
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Pennello e rullo 5-7%, a spruzzo diluire 10-12%
. Applicazione airless	Diametro ugello 0,013-0,019". Pressione ugello 120-160 bar.

- . Applicazione spruzzo Aerografo:
Diametro ugello: 1,8mm
Pressione ugello: 3-4Atm
- . Miscelazione Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad
ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
- . Resa teorica 9-10 m²/l in funzione dell'assorbimento del supporto

Ciclo applicativo

SU LEGNO NUOVO

Applicare una mano diluita di 37900050 FONDO BIANCO PER LEGNO. Carteggiare dopo 12 ore e finire con due mani di Omnia.

SU FERRO NUOVO

Pulire, sgrassare, asportare perfettamente la ruggine. Applicare una mano di 37900050 FONDO BIANCO PER LEGNO opportunamente diluito. Dopo 12 ore, finire con due mani di Smalto Omnia.

SU MURO INTERNO NUOVO

Rasare con Titanstucco, carteggiare, applicare una mano di 37900050 FONDO BIANCO PER LEGNO e finire con una o due mani di Smalto Omnia.

SU LAMIERA ZINCATA

Pulire e sgrassare il supporto, quindi applicare una mano di 37900050 FONDO BIANCO PER LEGNO. Dopo 12 ore finire con due mani di Smalto Omnia.

Note

Non applicare il prodotto a temperature inferiori ai 10°C. ed umidità relativa dell'aria superiore al 60% poiché si ritarda l'essiccazione. L'applicazione non va effettuata mentre le superfici sono investite direttamente dai raggi del sole.

Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Il prodotto indurito può essere rimosso dagli attrezzi con Diluente Nitro.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

D/A - , massimo 130 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in FONDO BIANCO PER LEGNO pronto all'uso: 63.020 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 1 mano di 37900050 FONDO BIANCO PER LEGNO, prima mano per legno all'acqua, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
