

UNIX PRO

0593.

Fondo fine di collegamento pigmentato

27/05/19 rev.01



Descrizione e impieghi

UNIX PRO è un fondo contenente biossido di titanio e copolimeri in emulsione acquosa. Inerti di tipo calcareo, quarzo fine ed additivi specifici presenti nella formulazione migliorano l'ancoraggio del prodotto e l'applicabilità. UNIX PRO ha un buon potere coprente ed uniformante, pertanto può essere impiegato come fondo di ancoraggio riempitivo rendendo la superficie più omogenea. Grazie a queste proprietà, viene impiegato prima dell'applicazione di rivestimenti a spessore all'acqua e idropitture su intonaci di finitura e rasanti a base di calce e calce-cemento, su sistemi a cappotto o su supporti murali precedentemente verniciati.

Può essere colorato utilizzando il sistema tintometrico ADVANCE HT.

Caratteristiche tecniche

Colore	: bianco
Granulometria	: ca. 0.2 mm
Peso specifico	: ca. 1.61 kg/l
Diluizione	: In volume con acqua: ca. 8%
Permeabilità all'acqua	: Classe W ₂ , media ($0.1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}) < W \leq 0.5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5})$) UNI EN 1062-3
Permeabilità al vapore acqueo	: classe V ₁ , alta ($S_d < 0.14 \text{ m}$) UNI EN ISO 7783-2
Consumo pratico indicativo	: ca. 0.2÷0.25 kg/m ² per strato
Resa	: 6÷8 m ² /l per strato
Sovraverniciabilità	: ca. 6 ore
Stabilità di stoccaggio	: 12 mesi in confezione integra.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE**; Categoria A/g, BA: COV max 30 g/l (gennaio 2010)

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto : La superficie da rivestire dovrà essere solida, compatta e pulita (priva di grasso, olio e altri agenti contaminanti). In presenza di muffe o alghe trattare il supporto con DECISO cod. 0610, lavare la superficie, e quando è perfettamente asciutta applicare RENOVO cod. 0600. In caso di superfici degradate asportare tutte le tracce di efflorescenze e vecchie pitture non aderenti. Eventuali imperfezioni sulle superfici di facciata saranno ripristinate con rasante idoneo, valutando in aggiunta l'esecuzione di un ciclo di rasatura armata uniformante.

Su intonaci di finitura e rasanti di nuova realizzazione, attendere la completa stagionatura delle malte prima dell'applicazione del fondo fine di collegamento pigmentato UNIX PRO cod. 0593. Nel caso in cui il supporto presenti assorbimento eterogeneo, leggero

UNIX PRO

0593.

Fondo fine di collegamento pigmentato

27/05/19 rev.01

sfarinamento e/o spolverio superficiale, applicare il fissativo murale ultrafine SUPERFIX cod. 0010 dopo aver eseguito una preventiva pulizia del fondo.

Applicazione : Applicare UNIX PRO in due strati con rullo rasato o pennello. Diluire il prodotto in volume con acqua fino all'8%. Alle volte può essere sufficiente l'applicazione di un solo strato di prodotto per raggiungere il grado di copertura richiesto.

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.
- Indossare guanti e indumenti protettivi; in caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone.
- Usare acqua per la pulizia degli utensili.
- Smaltire il recipiente/prodotto in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Prima di applicare il prodotto, valutare la consistenza del supporto.
- Applicare il prodotto su intonaci stagionati e asciutti.
- Ritirare il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro, tutto della stessa partita.
- Non applicare in presenza di umidità di risalita.
- Arieggiare bene i locali durante l'applicazione.
- Non applicare su facciate esposte al sole o in presenza di forte vento.
- Non applicare a temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C e con umidità relativa superiore al 75%.
- Non applicare il prodotto su supporti freschi e fortemente alcalini per non alterare l'essiccazione, la resistenza al gelo, alla pioggia o lo sviluppo del colore del prodotto.
- Non applicare il materiale su una facciata in tempi diversi.
- Non applicare su murature umide e/o nei periodi più freddi in quanto esiste la possibilità di distacco dal supporto e di formazione di rigonfiamenti della pittura dovuti all'accumulo di acqua all'interno.
- Proteggere le facciate esterne trattate con UNIX PRO durante la posa e nei giorni successivi di essiccazione da pioggia, da qualsiasi precipitazione e da elevata umidità relativa in atmosfera, nebbia, per almeno 48-72 ore per evitare la formazione di macchie, alterazioni del colore, dilavamenti, "lumacature" ecc.
- I dati tecnici sono determinati in condizioni controllate di laboratorio e si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base.

UNIX PRO

0593.

Fondo fine di collegamento pigmentato

27/05/19 rev.01

- L'utilizzo di materie prime naturali, nonché la tinteggiatura del prodotto, possono portare, per alcune forniture, a lievi scostamenti nei valori riportati.
- UNIX PRO deve essere utilizzato senza l'aggiunta di materiali estranei, ad eccezione dell'acqua.
- Un'eccessiva o erronea diluizione può peggiorare le prestazioni del prodotto.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima della posa in opera l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto nel particolare lavoro/cantiere.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.

IMPA S.p.A Unipersonale Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - info@impa.it www.impa.it