

Wandfarbe Rapid



Campo di applicazione

Per interni. Può essere utilizzato su tutti i substrati portanti adatti alle pitture a dispersione con possibilità di applicazione diretta su cartongesso.

							ca. 2-3 h
ca. 12 h	ca. 150 ml m ²		GLOSS STUHPMATT DIN EN 13 300	DKK 1 DIN EN 13 300	NAK 2 DIN EN 13 300	VOC 2010 aWb-30 g/l < 1 g/l	

Tipo di materiale	Idropittura per interni. Privo di sostanze solventi ed emollienti.								
Colore	Bianco								
Legante base	Dispersione di resina sintetica								
Peso specifico	Circa 1,5 +/- 0,2 g/cm ³								
Proprietà	Ottimo potere coprente, applicazione semplice, permeabilità al vapore. Privo di sostanze nocive, solventi e ammorbidenti. Ottimo ancoraggio su qualsiasi tipo di intonaco minerale nuovo o pretrattato, possibilità di applicazione diretta su cartongesso come fondo-finitura								
Dati caratteristici secondo DIN EN 13 300	<table border="0"> <tr> <td>Resistenza allo sfregamento a umido:</td> <td>Classe 2</td> </tr> <tr> <td>Rapporto di contrasto/potere coprente:</td> <td>Classe 1 con un rendimento di 150 ml/m²</td> </tr> <tr> <td>Grado di brillantezza:</td> <td>opaco profondo</td> </tr> <tr> <td>Granulometria max.:</td> <td>fine (< 100 µm)</td> </tr> </table>	Resistenza allo sfregamento a umido:	Classe 2	Rapporto di contrasto/potere coprente:	Classe 1 con un rendimento di 150 ml/m ²	Grado di brillantezza:	opaco profondo	Granulometria max.:	fine (< 100 µm)
Resistenza allo sfregamento a umido:	Classe 2								
Rapporto di contrasto/potere coprente:	Classe 1 con un rendimento di 150 ml/m ²								
Grado di brillantezza:	opaco profondo								
Granulometria max.:	fine (< 100 µm)								
Tinta base adatta	Tinta base commerciale								
Tempo di essiccazione	A + 23 °C di temperatura dell'aria e superficie e a ca. 50 % di umidità dell'aria dopo 1-2 ore essiccato al tatto, dopo 3-4 ore soprapitturabile e dopo 6 giorni meccanicamente solleccitabile. Una maggiore umidità dell'aria e/o temperature più basse aumentano i tempi di essiccazione. Essiccazione completa/durezza finale dopo 28 giorni, secondo i criteri di controllo secondo DIN EN 13 300.								
Diluizione	Acqua pulita								
Tipo di applicazione	A pennello, a rullo e a spruzzo (applicabile con airless)								
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo								

Stoccaggio	In luogo fresco, protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
Confezione	Bidonedì plastica 12,5 l
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB (procedure di appalto per lavori edili), parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Su sfondo sfarinante o stuccature su cartongesso trattare in un rapporto 1:4 con Konzentrat F. Se è necessaria la stuccatura usare ZERO Handspachtel o uno stucco idoneo. Intonaci a base di cemento o intonaci a base di calce trattare con fondi idonei ZERO.
Ciclo di applicazione	Wandfarbe Rapid, se necessario 2 volte
Valori limite UE per la percentuale di VOC	Categoria: aWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene < 1 g/l VOC (Composti Organici Volatili)
Annotazioni	<p>Nei casi difficili rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!</p> <p>L'elevata elasticità dei materiali sigillanti per superfici verniciabili utilizzati per il rivestimento (ad es. sigillanti acrilici) può provocare l'insorgere di crepe sulla pittura. Inoltre, è possibile che il rivestimento riporti degli scolorimenti. A seconda dei casi è necessario condurre delle prove proprie ai fini di valutazione.</p> <p>Migliorie superficiali sono più o meno visibili a seconda dello stato dell'oggetto e non possono essere evitate come indicato nel memorandum BFS n. 25.</p> <p>Per ottenere una superficie con elevata capacità di pulitura, raccomandiamo l'uso di colori a dispersione con superficie lucida.</p> <p>Nel caso di colori scuri una sollecitazione meccanica (graffi) può causare striscie chiare (il cosiddetto effetto "lavagna").</p> <p>In caso di condizioni di luce sfavorevoli (luce laterale) raccomandiamo l'uso di ZERO Q4 MattFinish.</p> <p>Con pigmentazione sono possibili scostamenti dai dati tecnici elencati.</p> <p>Se si utilizzano colori poco coprenti quali rosso, arancio, giallo, ecc., raccomandiamo di applicare uno strato di fondo di un colore adatto e interamente coprente. Per questo motivo può rendersi necessario applicare più mani rispetto a quanto normalmente previsto.</p> <p>Nel caso di tinte intense e scuri può formarsi una abrasione a pigmento temporanea sulla superficie di applicazione.</p> <p>Mescolabile solo con materiali simili e coi prodotti menzionati nella presente scheda.</p>

Sulle superfici correlate utilizzare solo colori di un unico lotto. Prima dell'applicazione verificare l'accuratezza dei colori.

I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Versione: 22.07.2022