

ZINCANTE A FREDDO

FONDO ANTICORROSIIVO PER SUPPORTI FERROSI



PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Prodotto formulato con legante di tipo termoplastico (copolimero metacrilico), polvere di zinco superfine e additivi vari.

CAMPI D'IMPIEGO

ZINCANTE A FREDDO protegge efficacemente dalla corrosione qualsiasi struttura in ferro nuovo o già corrosa dalla ruggine.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO: 2,6 - 2,7 kg/.

VISCOSITÀ: 40 - 50 sec tazza Ford 8 a 23°C.

RESA TEORICA PER MANO: 12 - 14 m²/l.

RESIDUO SECCO: Circa 81% in peso.

SPESORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO: Circa 60 - 70 micron per mano.

ASPETTO E FINITURA: Grigio opaco

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI): Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/i; BS): 600 g/l (2007); 500 g/l (2010). ZINCANTE A FREDDO contiene al massimo 495 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

FERRO NUOVO: Sabbiare o spazzolare accuratamente. Pulire e sgrassare con SOLVHEX® Diluente Nitro.

FERRO GIÀ VERNICIATO: Sabbiare (SA3), spazzolare e carteggiare rimuovendo ogni traccia di ruggine ed eventuali strati di smalto preesistenti.

Pulire e sgrassare con SOLVHEX® Diluente Nitro. Applicare due mani di ZINCANTE A FREDDO, successivamente applicare una o due mani di smalto sintetico o sintetico a rapida essiccazione per ottenere la massima resistenza all'esterno.

APPLICAZIONE: Va eseguita a pennello, rullo o spruzzo.

DILUIZIONE: PRONTO ALL'USO per applicazioni a pennello o rullo.

10% SINTHEX® Diluente Sintetico per applicazioni a spruzzo.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.: Al tatto inferiore a 30 minuti. Riverniciabile dopo 24 ore circa.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA: 24 ore circa.

CONDIZIONI AMBIENTALI: Evitare l'uso in caso di pioggia imminente e su superfici surriscaldate.

AVVERTENZE: non usare in ambienti chiusi, provvedere ad aerare adeguatamente durante e dopo l'applicazione. Fare riferimento alla scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Usare diluente sintetico SINTHEX® subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 12 x 0,500 L - 4 x 2,5L - 15L.

COLORI DISPONIBILI: grigio opaco.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO: Se il prodotto è stoccatato in luogo fresco, asciutto ed al riparo da fonti di calore, si conserva per almeno 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE: Questo documento è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'utilizzo di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.

