

X-ONE

IDROPITTURA TRASPIRANTE ACRILICA IDROREPELLENTE PER INTERNI



PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

X-ONE è una idropittura per interni formulata a base di resine acriliche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, cariche micronizzate ed additivi specifici che conferiscono al prodotto le seguenti caratteristiche: OTTIMO POTERE COPRENTE, ELEVATA PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO, BUON PUNTO DI BIANCO, ELEVATA RESA, BUONA DILATAZIONE E PENNELLABILITÀ, FACILITÀ DI APPLICAZIONE, DELICATA PROFUMAZIONE ALL'ESSENZA DI AGRUMI. L'elevata traspirabilità di X-ONE favorisce il naturale passaggio del vapore attraverso le murature facendolo migrare dall'interno verso l'esterno ed evitando in questo modo la formazione di condensa.

CAMPI D'IMPIEGO

X-ONE è idonea per decorare pareti interne in muratura, superfici in calcestruzzo, superfici in gesso e cartongesso, intonaci a base di leganti idraulici e supporti minerali in genere. Il giusto equilibrio tra permeabilità al vapore acqueo ed idrorepellenza, rendono X-ONE particolarmente indicato per la pitturazione di ambienti interni soggetti a condensa come cucine e bagni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

1,58 - 1,63 kg/l.

VISCOSITÀ DI FORNITURA:

10.000-15.000 cps a 23°C (Brookfield, spindle 5, velocità 20 rpm).

RESA TEORICA PER MANO:

13 - 15 m²/l.

La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto nonché del sistema di applicazione adottato.

RESIDUO SECCO:

64% ± 1%.

SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:

Circa 60 micron in 2 mani.

ASPETTO E FINITURA:

Aspetto opaco, finitura liscia.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV

(COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/a; BA): 30 g/l.

X-ONE contiene al massimo 30 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

SU MURO NUOVO: assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e stagionato, effettuare eventuali stuccature con TOP STUCK ed applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO opportunamente diluito.

SU MURO GIÀ TRATTATO si consiglia prima della applicazione di X-ONE, di eliminare eventuali elementi distaccanti come polvere, oli e/o grassi o parti in fase di distacco e poi procedere come su muro nuovo.

APPLICAZIONE:

Pennello di pura setola - rullo di lana - spruzzo.

DILUIZIONE:

20 - 30% in volume di acqua.

Diluire il prodotto in funzione del sistema di applicazione adottato.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:

Al tatto 2 circa, in profondità dopo circa 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Far trascorrere almeno 4 - 6 ore.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

2,5 l - 5 l - 14 l.

COLORI DISPONIBILI:

Bianco

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccati in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'utilizzo di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.

