

# BIANCO PURO EXTRA MATT

PITTURA MURALE LAVABILE EXTRA OPACA,  
MASCHERANTE PER INTERNI ED ESTERNI



## PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

BIANCO PURO EXTRA MATT è una idropittura lavabile, formulata a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, cariche micronizzate ed additivi specifici che conferiscono al prodotto le seguenti caratteristiche: elevata opacità, ottimo potere mascherante, ottima copertura sia su superfici nuove che già Pitturate, buona traspirabilità e facilità di applicazione.

## CAMPI D'IMPIEGO

BIANCO PURO EXTRA MATT è ideale per decorare pareti interne ed esterne (sotto balconi, androni e pareti non esposte direttamente alle intemperie) in muratura, cartongesso e qualsiasi superficie murale presente in abitazioni civili, garages, uffici, ecc. Il suo elevato grado di opacità unito alla capacità di mascherare imperfezioni, lo rendono particolarmente adatto per la tinteggiatura di ambienti molto illuminati.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**PESO SPECIFICO:**  
1,55 - 1,65 kg/l.

**VISCOSITÀ:**  
15000-25000 CPS (Brookfield, spindle 5, velocità 20 rpm).

**RESA TEORICA PER MANO:**  
12 - 14 m<sup>2</sup>/l . La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto, nonchè del sistema di applicazione adottato.

**RESIDUO SECCO:**  
66% ± 1%.

**SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:**  
Circa 60 micron in 2 mani.

**RESISTENZA ALL'ABRASIONE UMIDA:**  
Pittura per pareti lavabile o pulibile di classe 2 secondo le norme EN 13300 ed EN ISO 11998.

**ASPETTO E FINITURA:**  
Aspetto extra opaco; finitura liscia.

**LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):** Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (cat. A/a; BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010).  
BIANCO PURO EXTRA MATT contiene al massimo 30 g/l di COV.

## MODO D'IMPIEGO

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

SU MURO NUOVO: stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con FISSATIVO ACRILICO opportunamente diluito.  
SU MURO GIÀ TRATTATO: asportare le vecchie pitture deteriorate, eseguire eventuali rappezzì e stuccature, poi procedere come su muro nuovo.

### APPLICAZIONE:

BIANCO PURO EXTRA MATT può essere applicato con pennello di pura setola, rullo di lana oppure a spruzzo.

### DILUIZIONE:

40 - 50 % di acqua per la prima mano, 30 - 40% di acqua per la seconda mano.  
Diluire il prodotto in funzione del sistema di applicazione adottato

### ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. :

fuori polvere dopo circa 2 ore , in profondità dopo circa 24 ore.

**TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:**  
far trascorrere almeno 5-6 ore.

### CONDIZIONI AMBIENTALI:

il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +35°C.

**PULIZIA DEGLI ATTREZZI:**  
con acqua subito dopo l'uso.

### CONFEZIONI DI VENDITA:

Base bianca: 5 L - 14 L.  
Converter: 6 Kg - 18 Kg.

**COLORI DISPONIBILI:**  
bianco

### CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

se il prodotto è stoccati in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

### NOTE:

questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'utilizzo di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.

