

BK X

IDROPITTURA LAVABILE OPACA AD ELEVATA COPERTURA



PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

BK X è una idropittura lavabile, formulata a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, cariche micronizzate ed additivi specifici che gli conferiscono le seguenti caratteristiche: elevata resa, ottima adesione e potere coprente sia su muri nuovi che già pitturati, buona permeabilità al vapore acqueo, ottima dilatazione e pennellabilità, elevata opacità, buon potere mascherante, facilità di applicazione grazie al suo potere antigoccia.

La particolare formulazione del BK X consente di effettuare le riprese sulle mani intermedie o di finitura e di mascherare le eventuali piccole imperfezioni del supporto.

BK X è disponibile sia nella base vendibile bianca, sia nella base converter e può essere colorato utilizzando il sistema tintometrico Speedy ColorManager S2K.

CAMPI D'IMPIEGO

BK X è idoneo per decorare pareti interne ed esterne (sotto balconi, androni e pareti non esposte direttamente alle intemperie) in muratura, superfici in calcestruzzo, superfici in gesso e cartongesso, intonaci a base di leganti idraulici e supporti minerali in genere. Il suo elevato grado di opacità unito alla capacità di mascherare imperfezioni, lo rendono particolarmente adatto per la tinteggiatura di ambienti molto illuminati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

1,55 - 1,60 kg/l.

VISCOSITÀ:

15000-25000 Cps (brookfield, spindle 5, velocità 20 rpm).

RESA TEORICA PER MANO:

12 - 14 m²/l.

La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto, nonché del sistema di applicazione adottato.

RESIDUO SECCO:

63% ± 1%.

SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:

Circa 60 micron in 2 mani.

RESISTENZA ALL'ABRASIONE UMIDA:

Pittura per pareti lavabile o pulibile di classe 2 secondo le norme EN 13300 ed EN ISO 11998.

ASPETTO E FINITURA:

Aspetto opaco, finitura liscia.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/a; BA): 30 g/l (2010).

BK X contiene al massimo 30 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su superfici nuove, assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e stagionato, effettuare eventuali stuccature con TOP STUCK ed applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO opportunamente diluito.

Su superfici già pitturate, si consiglia prima della applicazione del BK X, di eliminare eventuali elementi distaccanti come polvere, oli e/o grassi o parti in fase di distacco e poi procedere come su muro nuovo.

APPLICAZIONE:

BK X può essere applicato con pennello di pura setola, rullo di lana, oppure a spruzzo.

DILUIZIONE:

40-50% di acqua per la prima mano, 30-40% di acqua per la seconda mano.

Diluire il prodotto in funzione del sistema di applicazione adottato.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. :

Fuori polvere dopo circa 2 ore, in profondità dopo circa 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Far trascorrere almeno 5-6 ore.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto può essere applicato a temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +35°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

Base Bianca: 6 x 1 l - 4 l - 13 l

Converter: 6 x 1,2 kg - 5 kg - 16,7 kg

COLORI DISPONIBILI:

Bianco.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccati in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'utilizzo di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.

