

CROMOX

ANCORANTE PER LAMIERE ZINCATE E LEGHE LEGGERE



PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

CROMOX è un fondo ancorante zincoaderente con proprietà antiruggine.

L'alta percentuale di fosfato di zinco e la presenza di dispersione fenolica rende CROMOX specifico per supporti quali lamiere zincate e leghe leggere.

CAMPI D'IMPIEGO

Ideale per manufatti in ferro zincato quali ringhiere, cancelli e porte basculanti.

Indicato anche per strutture in alluminio non trattato con elettrodeposizione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO: 1,25 - 1,35 kg/l.

VISCOSITÀ DI FORNITURA: 175 - 185 sec tazza Ford 4 a 23°C.

RESA TEORICA PER MANO: 10 - 12 m²/l

La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto, nonché del sistema di applicazione adottato.

RESIDUO SECCO: 63% circa in peso

ASPETTO E FINITURA: Opaco.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICIVOLATILI): Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (cat.A/i Bs): 500 g/l. CROMOX contiene al massimo 495 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

METALLO NUOVO: pulire e sgrassare con SOLVHEX® DILUENTE NITRO o ACETONE.

METALLO GIÀ VERNICIATO: spazzolare e carteggiare rimuovendo totalmente la vernice preesistente ed ogni traccia di ruggine.

Pulire e sgrassare con SOLVHEX® DILUENTE NITRO o ACETONE.

APPLICAZIONE: Va eseguita a spruzzo o pennello.

CROMOX si applica a spruzzo oppure con pennello di pura setola avendo l'accortezza di tirare molto le pennellate lasciando sul supporto uno strato uniforme (max 20 micron) di vernice. Il metallo zincato deve essere passivato o essere vecchio di almeno 6 mesi.

DILUIZIONE: Prodotto pronto all'uso, utilizzare eventualmente SINTEX® DILUENTE SINTETICO EXTRA.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.: Fuori polvere 20 - 30 min. circa. Totalmente asciutto in 8 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA: Far trascorrere almeno 24 ore.

Riverniciare con smalto sintetico ASTRALE, VERONESE o PALLADIO.

CONDIZIONI AMBIENTALI: Non usare in caso di pioggia imminente o su superfici surriscaldate.

AVVERTENZE: Usare adeguati mezzi di protezione individuale quali guanti e maschera antisolvente.

Fare riferimento alla scheda di sicurezza per ulteriori informazioni sulla manipolazione e stoccaggio del prodotto.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Usare SINTEX® DILUENTE SINTETICO EXTRA immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

12x0,375l - 12x0,750l - 4x2,5l - 16l.

COLORI DISPONIBILI: Giallo.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo da fonti di calore, si conserva per almeno 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quando le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.

