

FENIX

SUPERLAVABILE OPACA ANTI-SCRATCH AD EFFETTO SOFT TOUCH



PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

FENIX è una superlavabile opaca per interni formulata a base di resine di ultimissima generazione ed additivi di qualità che gli conferiscono le seguenti caratteristiche: elevate proprietà anti-scratch (no effetto lavagna, neanche nelle tinte più scure), delicato effetto soft touch, buona resistenza alle macchie, possibilità di effettuare ritocchi, elevata resa e copertura, ottima lavabilità, ottima distensione, facilità di applicazione, inodore, bassissimo livello di emissione di sostanze volatili nell'ambiente, bassissimo impatto ambientale.

FENIX ha ottenuto la certificazione secondo il D.M. Francese DEVL1104875A del 19 aprile 2011 categoria A+; riduce i rischi per l'ambiente e la salute di applicatori ed utilizzatori.

CAMPI D'IMPIEGO

FENIX è idoneo per decorare pareti interne in muratura, gesso e cartongesso, supporti cementizi, nuove e vecchie pitture di natura organica o minerale purché asciutte e compatte.

Particolarmente indicato per la realizzazione di finiture opache ed eleganti con colori intensi in sintonia con le attuali tendenze dell'architettura d'interni.

Idoneo anche come idrosmalto opaco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO: 1,18 – 1,23 Kg/l.

VISCOSITÀ: 8000÷10000 Cps (brookfield, spindle 5, velocità 20 rpm).

RESA TEORICA PER MANO: 14 - 16 m²/l (la resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto, nonché del sistema di applicazione adottato).

SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO: circa 60 micron in 2 mani.

RESIDUO SECCO: 45% ± 1%.

RESISTENZA ALL'ABRASIONE UMIDA:

Pittura per pareti lavabile o pulibile di classe 1 secondo le norme EN 13300 ed EN ISO 11998.

BRILLANTEZZA: molto opaco - angolo di incidenza 85° - riflettanza < 5 (secondo le norme EN 13300 ed EN ISO 2813).

POTERE COPRENTE: classe 1 - ≥ 99,5 % con resa 7,5 m²/l. (secondo le norme EN 13300 ed ISO 6504-3).

LIMITI DI EMISSIONE DI Composti Organici Volatili (VOC):

Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/a ; BA): 30 g/l. FENIX contiene meno di 5 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Superfici nuove: accertarsi che il supporto sia ben stagionato (almeno 28 gg), pulire accuratamente eliminando ogni traccia di polvere e/o elementi distaccanti ed applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO opportunamente diluito.

Superfici già pitturate: accertarsi che il supporto sia asciutto, asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente, stuccare eventuali imperfezioni e poi procedere come su superfici nuove.

APPLICAZIONE: FENIX può essere applicato a pennello, rullo oppure a spruzzo.

Si consiglia l'utilizzo di un rullo realizzato in filato di poliestere senza fine e privo di lanuggine.

DILUIZIONE: diluire il prodotto con il 5-10% di acqua.

ESSICCAZIONE a 20°C e 65% U.R.: fuori polvere dopo circa 2 ore, in profondità dopo circa 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA: 8 - 10 ore a 20° C.

CONDIZIONI AMBIENTALI: il prodotto può essere applicato a temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra 5°C e 35°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Con acqua subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

Base bianca : 6 x 0,750 l - 2,5 l - 5 l - 13 l.

Base converter : 6 x 0,700 kg - 2,3 kg - 4,6 kg - 12,5 kg.

FENIX può essere colorato utilizzando il sistema tintometrico S2K

COLORI DISPONIBILI: bianco

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO: se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.

