



VIEROQUARZ EXTRA

Cod. scheda VIE434327T
Rev. 04 – 26.11.2021
Pag. 1 di 4



PITTURA AL QUARZO A BASE DI RESINE ACRILICHE CON BUONE CARATTERISTICHE DI COPERTURA E ADESIONE, ANTIALGA.

ESTERNO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pittura per superfici murali esterne a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, ossidi coloranti, additivi e cariche minerali.
- Il tipo di legante impiegato conferisce al prodotto ottima resistenza agli alcali e agli agenti atmosferici.
- La particolare formulazione conferisce al prodotto ottima pennellabilità, applicabilità ed aderenza notevoli.
- Elevata stabilità delle tinte grazie all'adozione di pigmenti solidi alla luce ed agli alcali.
- Contiene speciali preservanti del film che conferiscono al rivestimento una protezione preventiva dalla formazione di alghe e funghi.
- Efficacia antimuffa e antialga testata (UNI EN 15458).

DESTINAZIONE

- In esterno
Su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, elementi prefabbricati in calcestruzzo ruvido, già rivestite dipinte o parzialmente degradate.

COLORI DISPONIBILI

VIEROQUARZ EXTRA è disponibile in bianco e secondo i colori proposti nella collezione Viero: Archipro 1L ed Archipro 2.
Prodotto realizzabile, in molteplici colori, con il sistema tintometrico.

CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)

B4.C.O.A.2.FB
Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilstirenica.

CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Pitture per pareti esterne di supporto minerale.
Valore limite UE di COV per VIEROQUARZ EXTRA (cat. A/c): 40 g/L (2010).
VIEROQUARZ EXTRA contiene al massimo 40 g/L di COV.

POSA IN OPERA

DILUIZIONE

- Con acqua
- Prima mano: 10-20% in volume
 - Seconda mano: 10-15% in volume

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Diluire il prodotto come indicato e rimescolare fino ad ottenere una massa omogenea.

Il prodotto non garantisce facilità di applicazione e distensione se utilizzato pronto all'uso o se eccessivamente diluito.

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

- Pennello con setole sintetiche o naturali.
- Rullo di lana a pelo corto.



VIEROQUARZ EXTRA

Cod. scheda VIE434327T
Rev. 04 – 26.11.2021
Pag. 2 di 4

**PULIZIA DEGLI
ATTREZZI**

Con acqua subito dopo l'uso.

**CONDIZIONI DI
APPLICAZIONE**

- Non applicare su muri assolati o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i +5°C o sopra i +35°C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore al 75%.
- Applicare su fondi omogenei, completare la facciata-parete senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto.
- Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4÷6 settimane affinché si completi il processo di carbonatazione naturale. Anche i rappezzi nuovissimi devono essere lasciati maturare perfettamente.
- Proteggere con teli il prospetto dopo l'applicazione, da condizioni climatiche avverse e dalla polvere per almeno 48 ore. Applicare sulla stessa facciata un unico lotto o richiedere la continuazione di partita.
- In caso di superfici molto estese, prevedere opportune interruzioni in prossimità di pluviali o dei giunti tecnici.
- Proteggere con teli la finitura dalla pioggia, dal gelo, nebbia, rugiada e dalla polvere, per almeno 48 ore (fino ad essiccazione completa).
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.
- Evitare l'applicazione sotto il sole diretto, o giornate particolarmente ventose.

CONSIGLI PRATICI

**RESISTENZA ALL'AC-
QUA
PIOVANA**

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 8– 10 giorni in condizioni ambientali ottimali (+5°C / +35°C; U.R. max. 75%). Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

SISTEMA D'APPLICAZIONE

SUPPORTI	Preparazione	Primer / Fondo	Finitura
Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile	Ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto.	Applicare una mano di fissativo all'acqua PRYMER ACQ opportunamente diluito o in alternativa di fissativo a solvente PRYMER SE ed attendere 24 ore.	Applicare 2 mani di VIEROQUARZ EXTRA intervallate da almeno 4 h.
Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite, dipinte o parzialmente degradate	Eventuali rappezzi eseguiti con prodotti VIERO devono essere lasciati stagionare (almeno 7÷10 giorni), fino al completamento del processo di carbonatazione naturale. Asportare ogni traccia di prodotto sfogliante, non aderente ed eventuali efflorescenze, se necessario sverniciare e lavare la superficie con idropulitrice a vapore.	Consolidare il supporto applicando una mano di fissativo all'acqua PRYMER ACQ opportunamente diluito con acqua. In caso di supporti da consolidare o	



VIEROQUARZ EXTRA

Cod. scheda VIE434327T

Rev. 04 – 26.11.2021

Pag. 3 di 4

	In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con una soluzione antimuffa D.V.B. Spazzolare energicamente il supporto, asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto.	particolarmente assorbenti applicare in alternativa il fissativo a solvente PRYMER SE applicato tal quale ed attendere 24 ore.	
--	---	---	--

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
- Conservare ben chiuso, non diluito, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

AVVERTENZE

Nessuna.

INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE

Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura con farina di quarzo VIEROQUARZ EXTRA, a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, ossidi coloranti e cariche minerali da applicare in due mani con una resa per mano di 6÷10 m²/Lt. Adatto all'impiego in esterno, su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, elementi prefabbricati in calcestruzzo ruvidi, e superfici già trattate con altre pitture, preventivamente preparate con fissativo uniformante consolidante PRYMER SE ed eventualmente bonificate con soluzione antimuffa D.V.B. Da applicarsi al prezzo di €. _____ al m² compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Aspetto e finitura	Opaco	
Massa volumica	Ca. 1,650 g/ml	ISO 2811-1
Viscosità Brookfield	Ca. 20.000 cps	ASTM D 2196
Resa teorica per mano	6 ÷ 10 m ² /Lt	ISO 7254
Punto di Infiammabilità	Non infiammabile	UNI 8909
Trattamento con ciclo 4h UV/60°, 4h condensa/40°C lampada UV-B, supporto fibrocemento pretrattato con PRYMER SE	Conserva il colore per 1200 ore di UV-condensa (secondo ISO 7724). Resiste allo sfarinamento per 1200 ore di UV-condensa (secondo ISO 4628/6)	ASTM G 53
Vita di stoccaggio	Almeno 24 mesi	UNI 10154



VIEROQUARZ EXTRA

Cod. scheda VIE434327T
Rev. 04 – 26.11.2021
Pag. 4 di 4

Resistenza alla diffusione d'acqua S_D	0,02 m	ISO 7783-2
Diffusione al vapore d'acqua W_{DD}	>150 g/m ² in 24h - alta	ISO 7783-2
Secco al tatto	Max 1 h	
Secco in profondità	Max 24 h	
Sovraverniciabilità	Dopo 4 ÷ 6 h	

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

VIERO è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.viero-coatings.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30
numero.verde@cromology.it