# **FULLCOLOR**



#### PITTURA LAVABILE TRASPIRANTE OPACA PER INTERNI

#### **DESCRIZIONE**

Pittura all'acqua per interni traspirante con buon punto di bianco e buona lavabilità. Grazie alla particolare formulazione Fullcolor ha una buona ritoccabilità. Indicato per intonaci, premiscelati, gesso e cartongesso opportunatamente trattati.

# **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Ottimo punto di bianco
- Ottima copertura, classe 2 secondo la EN 13300
- Buona lavabilità, resistenza all'abrasione umida, classe 3 secondo EN 13300. Wet Scrub Resistance High Quality (20-30 µm asportati su 200 cicli di lavaggio)
- Buona traspirabilità e ritoccabilità
- VOC < 1 q/l</li>
- Classe A+ secondo Grenelle II
- Pittura E.L.F. (Emission-und losemittelfrei), totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi.
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

# **ASPETTO**

## Opaco.

## **COLORAZIONE**

Bianco – Altri colori riproducibili con il sistema tintometrico ABSOLU SYSTEM (bianco-base neutra)

# CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.

Peso specifico:	$1,67 \pm 0,05 \text{ kg/l (bianco)}$		
Residuo secco in peso (110°C):	70% ± 2		
Viscosità (Brookfield):	400-650 P (spindle 5 – speed 3)		
Resa teorica:	11 – 13 m²/l per strato in funzione delle condizioni del supporto		
Tempi di essiccazione:	Secco al tatto: 1 ora		
	Ricopribile: 4-6 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)		
	12 mesi (teme il gelo)		
Punto d'infiammabilità (DIN 53213):	Non rilevante		

# **ISTRUZIONI PER L'USO**

#### 13-11-2019

PPG Architectural Coatings Italy S.r.I. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG AC Italy non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG AC Italy non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

A PPG brand



Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione:	Pennello, rullo	Spruzzo	Airless
Diluente consigliato:	Acqua	Acqua	Acqua
Volume del diluente:	15 - 20%	15 – 20%	15 – 20 %
Diametro ugello	-	1 – 2 mm	0,43 – 0,53 mm
Pressione all'ugello	-	3 – 4 atm	140 atm

## **CICLI D'INTERVENTO**

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Idrosan K Plus. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

## **FISSATIVO**

- 1 x ISOACRIL fissativo all'acqua opportunamente diluito in base alle condizioni delle superfici
- 1 x ISOACRIL HP ECO- fissativo all'acqua acrilico ad alta penetrazione
- 1 x VEGA fondo pigmentato all'acqua per superfici in buone condizioni.
- 1 x FULL PRIMER fondo riempitivo pigmentato per superfici leggermente disuniformi
- 1 x UNIFOND fondo riempitivo pigmentato ideale per applicazioni a rullo
- 1 x UNIFOND PLUS fondo riempitivo pigmentato acril-silossanico
- 1 x POLIFOND PRIMER fondo riempitivo elasto silossanico
- 1 x CLORFIX fissativo a solvente per supporti leggermente sfarinanti
- 1 x CLORFIX PIGMENTATO fondo pigmentato a solvente per supporti leggermente sfarinanti

# **FINITURA**

# 2 x FULLCOLOR

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

## **SPECIFICHE DI CAPITOLATO**

Pitturazione interna con idropittura lavabile a base di resine acriliche. Con residuo secco in peso pari a carca  $70\% \pm 2$ , peso specifico di  $1,67 \pm 0,05$  kg/l ed una resa teorica di 11-13 m<sup>2</sup>/l per strato.

