

VERONESE® ANTICO

SMALTO FERROMICACEO ANTICORROSIVO AD EFFETTO ANTICHIZZANTE



PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

VERONESE®ANTICO è una pittura anticorrosiva per ferro con un'alta percentuale di ossido di ferro micaceo. Disponibile in due versioni, a grana fina e grana grossa.

CAMPI D'IMPIEGO

VERONESE®ANTICO viene impiegato per proteggere e decorare manufatti in ferro quali porte, finestre, ringhiere, cancelli, balconi, oggetti artistici in ferro battuto. A lavoro ultimato si ottiene una superficie leggermente ruvida con gradevole aspetto anticato.

È anche possibile la verniciatura di strutture o manufatti in ferro zincato applicando CROMOX® come primer ancorante (per le modalità di utilizzo si rimanda alla relativa scheda tecnica).

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO: 1,35 - 1,45 kg/l.

VISCOSITÀ DI FORNITURA: Prodotto Tixotropico.

RESA TEORICA PER MANO: 10 - 12 m²/l.

La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto.

RESIDUO SECCO: 75% circa in peso.

SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO: Circa 60 micron per applicazioni a pennello.

ASPETTO E FINITURA: Aspetto opaco, finitura fina o grossa.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI): Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/i; BS): 500 g/l.

VERONESE®ANTICO contiene al massimo 495 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

SU FERRO NUOVO: pulire e sgrassare con ACETONE PURO HEX®.

SU FERRO GIÀ VERNICIATO: spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di ruggine ed eventuali strati sfoglianti di smalti vecchi.

FERRO ZINCATO: su zincatura stagionata da circa 6 mesi applicare prima una mano di CROMOX® come primer ancorante.

APPLICAZIONE: Applicare due mani a pennello o spruzzo.

DILUIZIONE: 10-15% DILHEX® ACQUARAGIA PURA per applicazioni a pennello,
20% DILHEX® ACQUARAGIA PURA per applicazioni a spruzzo.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.: Fuori polvere 2-3 ore circa, fuori impronta 7-8 ore, in profondità dopo circa 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA: Far trascorrere almeno 24 ore.

Eventuali finiture sovrapposte al prodotto (smalti nitro, bicomponenti poliacrilici e acrilici, clorocaucciù) vanno applicate dopo completa reticolazione del film di vernice (attendere almeno 7 giorni).

CONDIZIONI AMBIENTALI: Non usare in caso di pioggia imminente e/o superfici surriscaldate.

AVVERTENZE: Se applicato all'interno, aerare bene il locale durante l'applicazione e prima di soggiornarvi. Fare riferimento alla scheda di sicurezza per i mezzi di protezione individuale e la manipolazione del prodotto.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Con DILHEX® ACQUARAGIA subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

12 x 0,75 l - 2,5 l - 16 l.

COLORI DISPONIBILI:

Colori di cartella.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo da fonti di calore, si conserva per almeno 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quando le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.

