



Impregnante ceroso a solvente | VP 70xx

Campi d'impiego. Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Informazioni sul prodotto. Conferisce idrorepellenza al legno, conservandone l'aspetto opaco naturale. Protegge da agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente poiché priva di ossidi di ferro.

Istruzioni d'uso. **Legno grezzo.** Applicare direttamente su legno grezzo 1-2 mani ad almeno 16 ore di distanza (per un ancoraggio ottimale preparare il grezzo con carta abrasiva grana 150). **Legno tinto/impregnato.** Applicare 1-2 mani ad almeno 16 ore di distanza su legno già trattato con Impregnante classico della serie VM 50xx. **Legno verniciato.** *Ritocco dei tratti leggermente usurati:* carteggiare leggermente con grana 320 le zone da ripristinare e applicare una mano di prodotto. *Ritocco dei tratti maggiormente usurati:* carteggiare con grana 150, quindi applicare il prodotto in 2 mani. *Restauro:* carteggiare con grana 80 e poi 150 fino a legno grezzo. Applicare 1-2 mani di Impregnante VP 70xx eventualmente preceduto dal trattamento con VM 50xx.

Confezioni. 0,75 L - 2,5 L - 10 L



	Conservare ≥ 5°C
	Verniciare ≥ 10°C
	Pronto all'uso
	Pennello Spruzzo
	Resa 10 m²/L
	Mescolare bene prima dell'uso
	Secco al tatto 4-6 h
	Essiccazione tra le mani 8-12 h
	Essiccazione finale 24 h
	Residuo solido 50 ± 3 %
	Viscosità DIN4 32 ± 3"
	Peso specifico 0,9 ± 0,03 g/cm³
	Gloss 20



VP 7000
trasparente



VP 7013
larice



VP 7021
noce scuro



VP 7022
noce



VP 7023
noce medio



VP 7029
bianco



VP 7089
noce chiaro