

OPACITE

PITTURA OPACA PIETRIFICANTE DI FONDO CARTEGGIABILE



PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

OPACITE è una pittura di fondo opaca a solvente di tipo sintetico.

Il prodotto, leggermente tixotropico, carteggiabile e di aspetto finissimo, riduce l'assorbimento di vernice nei casi di supporti porosi come il legno e, al tempo stesso, ne limita le irregolarità rendendo la superficie più uniforme.

CAMPI D'IMPIEGO

OPACITE è un prodotto adatto per la preparazione su legno, masonite, truciolo, intonaci e gesso.

Si consiglia su gesso-scagliola quale ottimo ancorante per finiture con idropittura o smalti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO: 1,60 - 1,65 kg/l.

VISCOSITÀ: 30 - 40 sec tazza Ford 8 a 23°C.

RESA TEORICA PER MANO: 10 - 12 m²/l.

RESIDUO SECCO: Circa 88% in peso.

SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO: Circa 40 micron per applicazioni a pennello.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI): Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/g; Bs): 450 g/l (2007); 350 g/l (2010). OPACITE contiene al massimo 345 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Supporti cementizi o in muratura: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e privo di ogni sostanza inquinante. Rimuovere eventuali frammenti o pezzi di muro cadenti. Stuccare, carteggiare e spolverare.

Supporti in legno: Rimuovere eventuali strati sfoglianti di smalti vecchi. Stuccare, carteggiare e spolverare.

APPLICAZIONE: A pennello, rullo o spruzzo.

Applicare successivamente una o due mani di smalto sintetico ASTRALE, VERONESE, PALLADIO.

Fare riferimento alla scheda di sicurezza per la manipolazione del prodotto e i mezzi di protezione individuali

DILUIZIONE: Pronto all'uso, diluire eventualmente con max 5% di DILHEX ACQUARAGIA PURA.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.: Asciutto in 30-60 minuti; Carteggiabile dopo 6-7 ore. Verniciabile dopo circa 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA: Intervallo di 1 ora a 20°C.

CONDIZIONI AMBIENTALI: Non usare in caso di pioggia imminente e/o superfici surriscaldate.

AVVERTENZE: Fare riferimento alla scheda di sicurezza. Areare bene il locale prima di soggiornarvi.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Con DILHEX ACQUARAGIA immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

12 x 0,250 l - 12 X 0,500 l - 4 X 2,5 l - 15 l.

COLORI DISPONIBILI: Bianco.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo da fonti di calore, si conserva per almeno 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

VOCI DI CAPITOLATO:

Fondo sintetico riempitivo carteggiabile per legno e muri.

NOTE:

Questo documento è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quando le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.

