

MASTERWOOD FINITURA CERATA

FINITURA PER LEGNO EFFETTO CERA AD ACQUA



PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

MASTERWOOD FINITURA CERATA è una finitura effetto cera acrilico-poliuretanica a base acquosa specifica per la protezione e la valorizzazione del legno.

MASTERWOOD FINITURA CERATA è dotata di ottima resistenza agli agenti atmosferici ed agli U.V., conferisce al legno un gradevole effetto cera ed una protezione di lunga durata.

CAMPI D'IMPIEGO

MASTERWOOD FINITURA CERATA è ideale per la protezione di tutti i tipi di legno.

È particolarmente indicato per la protezione di porte e finestre in legno destinate all'esterno o all'interno esclusi i locali con umidità molto elevata e permanente come saune, piscine coperte ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO: 1,03 - 1,05 kg/l

VISCOSITÀ: 100-110 sec tazza Ford 4 a 23°C.

RESA TEORICA PER MANO: 10 - 12 m²/l.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI): Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/e; BA): 130 g/l. MASTERWOOD FINITURA CERATA contiene al massimo 130 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

LEGNO NUOVO: il legno da proteggere, deve essere asciutto (umidità inferiore a 15-16%) e privo di elementi distaccanti come oli o grassi.

LEGNO GIÀ VERNICIATO: accertarsi che la vernice preesistente sia ben ancorata al supporto, quindi, pulire e carteggiare leggermente la superficie per migliorare l'adesione. Se la vernice si sfoglia oppure è male ancorata, carteggiare e spazzolare fino a completa pulizia del supporto. Pulire con diluente nitro eventuali zone o sacche resinose presenti sulla superficie.

APPLICAZIONE:

MASTERWOOD FINITURA CERATA può essere applicato con pennello di pura setola, rullo oppure a spruzzo.

Nel caso di trattamento di grandi superfici o supporti molto assorbenti, inumidire il legno con una spugna umida ed applicare il prodotto nel senso della venatura per evitare che si vedano le riprese.

Su legno di testa, bisogna applicare più mani al fine di ridurre al minimo l'assorbimento di acqua.

DILUIZIONE: Pronto all'uso.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.: Al tatto 80 - 90 minuti, in profondità circa 24 ore a 20 °C. L'essiccazione è funzione del tipo di legno, della quantità applicata e delle condizioni atmosferiche. Con temperature basse e/o umidità elevata, il tempo di essiccazione si allunga proporzionalmente.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA: Far trascorrere almeno 5 - 6 ore a 20 °C.

CONDIZIONI AMBIENTALI: Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +10 °C e +30 °C ed in assenza di pioggia imminente. Evitare l'applicazione su supporti assotati.

AVVERTENZE: Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come sopra indicato. L'applicazione del prodotto in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Si consiglia di verificare lo stato delle verniciature esterne entro 2 anni dall'applicazione e di effettuare un rinnovo se necessario.

Se usato in ambienti chiusi, provvedere ad aerare adeguatamente il locale durante l'applicazione e prima di soggiornarvi. Per maggiori informazioni, consultare la relativa scheda di sicurezza.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Con acqua subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 0,750 l - 2,5 l - 16 l.

COLORI DISPONIBILI: Incolore

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO: se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.

