



## IDROSMALTO MURALE LUCIDO

F – 32 / ED. 10-25

### CLASSIFICAZIONE COV

Pittura lucida per pareti e soffitti interni  
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/b): 100 g/l (2010)  
Il prodotto Idrosmalto Murale Lucido contiene al massimo 40 g/l COV

### CARATTERISTICHE

Smalto murale acrilico all'acqua lucido per superfici murali interne ed esterne con buona copertura e facilità d'uso. Dotato di elevatissima resistenza all'abrasione ed un'eccellente lavabilità è quindi particolarmente indicato per ambienti interni dove è richiesto un elevato grado di igiene come scuole, asili, mense, ristoranti, cliniche, ospedali dove sono necessarie frequenti pulizie con azione detergente ed igienizzante secondo normativa HACCP. IDROSMALTO MURALE LUCIDO ha inoltre superato positivamente tutti i rigidissimi test secondo i regolamenti UNI 11021:2002 e HACCP D.L. 155 del 13/06/1997 ed ottenuto la certificazione per l'utilizzo in ambienti con presenza di alimenti. Classe di lavabilità 1 secondo ISO 11998.

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere puliti, maturi e asciutti. In presenza di muffe trattare con CASABLANCA IGIENIZZANTE e rimuovere i residui meccanicamente mediante spazzolatura. Nel caso di muri molto assorbenti e sfarinanti si consiglia di applicare preventivamente una mano di JUFOND ACRYL diluito con acqua fino a 1:14 in volume per uniformare gli assorbimenti o consolidare.

Muri nuovi con finitura a "civile": spazzolare e spolverare accuratamente. Stuccare e frattazzare buchi o crepe con idoneo prodotto. Eliminare la polvere ed applicare una mano di JUFOND ACRYL diluito con acqua fino a 1:14, oppure in caso di tinte forti utilizzare il fondo pigmentato PRIMER ACRILICO D1 diluito dal 50 al 100% con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto.

Muri nuovi a base gesso e cartongesso: spazzolare o stuccare con RIVOSTUCK PASTA o RIEMPSTUCK. Carteggiare, spolverare e isolare applicando una mano JUFOND ACRYL diluito con acqua fino a 1:14 oppure in caso di tinte forti utilizzare il fondo pigmentato PRIMER ACRILICO D1 diluito dal 50 al 100% con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto.

Muri già trattati: eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti e poco aderenti, trattare muffe o fuliggine con i cicli adeguati. Pulire accuratamente e spolverare. Stuccare eventuali buchi o crepe con RIVOSTUCK PASTA o RIEMPSTUCK. Carteggiare, spolverare e isolare applicando una mano JUFOND ACRYL diluito con acqua fino a 1:14 oppure in caso di tinte forti utilizzare il fondo pigmentato PRIMER ACRILICO D1 diluito dal 50 al 100% con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto.

#### FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare una mano di IDROSMALTO MURALE LUCIDO diluito con max 10% con acqua.

Applicare una seconda mano dopo circa 4-6 ore diluito con max 5% con acqua.

### AVVERTENZE

Nella generalità dei casi applicare con temperatura dell'aria tra + 5 °C e + 35 °C, con un'umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80% e con umidità del supporto inferiore al 10%. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

\* Per tinte derivate da base DD e TR la diluizione è max. del 5% in volume, in relazione all'assorbimento del supporto; per tinte derivate dalla base BB è max 10% in volume.

Si consiglia di effettuare una prova applicativa preventiva.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

VOCE DI  
CAPITOLATO

Applicazione di IDROSMALTO MURALE LUCIDO, classe 1 di lavabilità, idrorepellente, certificato HACCP, mediante pennello, rullo o spruzzo, per interni ed esterni.

|                                                      |                                          |            |                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------------|
| DATI<br>PRESTAZIONALI<br>(NORMATIVA EU EN<br>13300)* | <b>Rapporto di contrasto</b>             | ISO 6504-3 | Classe 2            |
|                                                      | <b>Resa Kubelka Munk m<sup>2</sup>/l</b> | ISO 6504-1 | 12                  |
|                                                      | <b>Lavabilità</b>                        | ISO 11998  | Classe 1            |
|                                                      | <b>Brillantezza (gloss)</b>              | ISO 2813   | ➤ 70 gloss (lucido) |
|                                                      | <b>Finezza di macinazione</b>            | ISO 11524  | Fine                |
|                                                      | <b>Presa di sporco</b>                   | UNI 10792  | Bassa               |

DATI PRINCIPALI A  
20° C E 70% DI  
UMIDITA'

| RESA TEORICA<br>(in funzione<br>dell'assorbimento del<br>supporto)                             | DILUENTE             | PULIZIA ATTREZZI                  | APPLICAZIONE A RULLO                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 10 mq/l                                                                                        | ACQUA                | ACQUA                             | 10 % BASE BB e White<br>Superior<br>MAX 5 % BASE DD e TR   |
| ASPETTO E FINITURA                                                                             | FUORI POLVERE        | PESO SPECIFICO (Kg/l)             | APPLICAZIONE A<br>PENNELLO                                 |
| LUCIDO                                                                                         | 15-30"               | 1,32 ± 2                          | 10 % BASE BB<br>MAX 5% BASE DD e TR                        |
| COLORI                                                                                         | SECCO AL TATTO       | SOLIDI IN VOLUME                  | APPLICAZIONE A<br>SPATOLA                                  |
| BIANCO/<br> | 2/3 ORE              | 39 ± 1                            | =                                                          |
| ESTERNI / INTERNI                                                                              | SECCO IN PROFONDITA' | VISCOSITA'                        | APPLICAZIONE A<br>SPRUZZO AD ARIA                          |
| SI/ SI                                                                                         | 24 ORE               | 20.000 – 24.000 cP                | 20 %<br>Ø UGELLI = 1 -1,5 mm<br>PRESSIONE = 2,5 – 3 atm    |
| VITA DI STOCCAGGIO                                                                             | SOVRAVERNICIABILITA' | TEMPERATURA DI<br>INFIAMMABILITA' | APPLICAZIONE A<br>SPRUZZO AIRLESS                          |
| 24 MESI                                                                                        | 6-8 ORE              | =                                 | 20 %<br>Ø UGELLI = 0,66 mm<br>PRESSIONE = 100 – 200<br>atm |



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

**NOTE** Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.



**J COLORS S.p.A**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - [info@jcolors.com](mailto:info@jcolors.com)