



09 PROFESSIONAL – FONDO & FINITURA

F – 38 / ED. 10-25

CLASSIFICAZIONE COV

Pittura opaca per pareti e soffitti interni
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010)
Il prodotto 09 PROFESSIONAL contiene < 15 g/l COV

CARATTERISTICHE

Pittura superlavabile opaca monomano a base di copolimeri acrilici, dotata di elevatissima copertura e riempimento, bassa presa di sporco, ottima adesione, utilizzabile sia come fondo che finitura per le superfici murali. La sua composizione la rende adatta per tutti gli ambienti interni e anche da utilizzare su numerose superfici, previa preparazione del supporto, quali gesso, intonaco civile, legno, metallo, cemento e plastica.

09 PROFESSIONAL ha inoltre superato positivamente tutti i rigidissimi test secondo regolamenti UNI 11021:2002 e HACCP D.L. 155, rendendo il prodotto ideale anche per l'utilizzo in ambienti con presenza di alimenti.

Resistenza all'abrasione ad umido secondo UNI 10560: > 20.000 colpi spazzola.

Classe di lavabilità 1 secondo ISO 11998.

Il prodotto è, inoltre, classificato A+ (Indoor Air Quality) per l'emissione di sostanze volatili C.O.V. all'interno degli ambienti.

Risponde ai requisiti CAM del D.M. 256/2022 ed è pertanto utilizzabile nell'ambito degli appalti Pubblici ed i criteri di classificazione LEED.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere puliti, maturi e asciutti. In presenza di muffe trattare con CASABLANCA IGIENIZZANTE e rimuovere i residui meccanicamente mediante spazzolatura.

Nel caso di muri molto assorbenti e sfarinanti si consiglia di applicare preventivamente una mano di JUFOND ACRYL diluito con acqua fino a 1:14 in volume per uniformare gli assorbimenti o consolidare.

Muri nuovi con finitura civile: spazzolare e spolverare accuratamente. Stuccare e fratazzare buchi o crepe con idoneo prodotto. Eliminare la polvere ed applicare una mano di 09 PROFESSIONAL diluita al 40-50% con acqua, utilizzata come fondo ancorante.

Muri nuovi a base gesso e cartongesso: spazzolare o stuccare con RIVOSTUCK o RIEMPSTUCK. Carteggiare, spolverare e isolare applicando una mano di 09 PROFESSIONAL diluita al 40-50% con acqua.

Muri già trattati: eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti e poco aderenti, trattare muffe o fuliggine con i cicli adeguati. Pulire accuratamente e spolverare. Stuccare eventuali buchi o crepe con RIVOSTUCK o RIEMPSTUCK e isolare applicando una mano di 09 PROFESSIONAL diluita al 40-50% con acqua. Altri supporti per uso interno: su ferro, lamiera zincata e PVC applicare una o due mani di FONDO SPECIALE AD ACQUA, su legno FONDO OPACO AD ACQUA.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare una mano di 09 PROFESSIONAL.

Nel caso di "tinte forti" si consiglia di applicare una seconda mano con un intervallo di circa 4-6 ore una dall'altra.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

AVVERTENZE

Nella generalità dei casi applicare con temperatura dell'aria tra + 5 °C e + 35 °C, con un'umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80% e con umidità del supporto inferiore al 10%. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

* Per tinte derivate da base DD e TR la diluizione è max. del 10%, in volume, in relazione all'assorbimento del supporto; per tinte derivate dalla base BB tra 20 e 40%. Si consiglia di effettuare una prova applicativa preventiva.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione della pittura 09 PROFESSIONAL, superlavabile, idrorepellente, a base di copolimero acrilico, biossido di titanio e carbonato di calcio, mediante pennello, rullo o spruzzo, per interni monomano.

**DATI PRESTAZIONALI
(NORMATIVA UNI
EN 13300)***

Rapporto di contrasto	ISO 6504-3	Classe 2
Resa Kubelka Munk m²/l	ISO 6504-1	12
Lavabilità	ISO 11998	Classe 1
Brillantezza (gloss)	ISO 2813	2,2 Dead Matt
Finezza di macinazione	ISO 1524	Fine
Presa di sporco	UNI 10792	Bassa

* Relativi alla Base BB

**DATI PRINCIPALI A
20° C E 70% DI
UMIDITA'**

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
12 – 14 mq/l	ACQUA	ACQUA	20 – 40 % BASE BB, MAX 10% BASE DD e TR
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
OPACO	=	1,32 – 1,44	20 – 40 % BASE BB, MAX 10% BASE DD e TR
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
BIANCO/ 	30'	42 ± 1	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
NO / SI	24 ORE	20.000 – 24.000 cP	40 % Ø UGELLI = 1 -1,5 mm PRESSIONE = 2,5 – 3 atm
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
24 MESI	4 – 6 ORE	=	40 % Ø UGELLI = 0,66 mm PRESSIONE = 100 – 200 atm



J COLOURS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

NOTE Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com