

CASABLANCA LAVABILE

E – 19 / ED. 10-25

CLASSIFICAZIONE COV

Pittura opaca per pareti e soffitti interni
Valore limite UE per questo prodotto (cat. IIA/a): 30 g/l (2010)
Il prodotto CASABLANCA LAVABILE contiene al massimo 2 g/l COV

CARATTERISTICHE

Idropittura murale per interni di facile applicabilità, dotata di ottime caratteristiche di traspirabilità ed eccezionale potere coprente.
Assicura una finitura di ottima qualità ed un aspetto opaco vellutato.
Contiene particolari principi attivi che conferiscono al prodotto una elevatissima resistenza alle muffe, anche in condizioni ambientali severe.
Permeabilità al vapore secondo ISO 7783-2: 3200g/m²
sd = 0,0065 m μ < 100
Resistenza al lavaggio secondo UNI 10560: ~ 1000 colpi spazzola / EN 13300 CLASSE 3

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In generale i supporti devono essere maturi, puliti e ben asciutti. In caso di presenza di muffe ed efflorescenze trattare con CASABLANCA IGIENIZZANTE, rimuovendo tutta la muffa presente.

Pareti nuove con finitura a civile, gesso e cartongesso: in caso di superfici irregolari procedere con il livellamento delle stesse utilizzando lo stucco in polvere RIEMPSTUCK oppure RIVOSTUCK IN PASTA. Se i supporti risultano molto assorbenti si consiglia di applicare una mano di fissativo isolante JUFOND ACRYL oppure PRIMER ACRILICO D1.

Pareti già trattate con pitture traspiranti: rimuovere accuratamente dalla superficie eventuali frammenti di intonaco poco aderenti o sfarinanti. Livellare le imperfezioni con lo stucco in polvere RIEMPSTUCK oppure RIVOSTUCK IN PASTA, carteggiare e spolverare accuratamente. Procedere quindi con una o più mani di fissativo isolante JUFOND ACRYL oppure PRIMER ACRILICO D1.

Pareti già trattate con pitture lavabili: Livellare le imperfezioni con lo stucco in polvere RIEMPSTUCK oppure RIVOSTUCK IN PASTA, carteggiare e spolverare accuratamente. Procedere quindi con una o più mani di fissativo isolante JUFOND ACRYL oppure PRIMER ACRILICO D1.

FINITURA

A superficie completamente asciutta, applicare almeno 2 mani di CASABLANCA LAVABILE con un intervallo di almeno 4-5 ore l'una dall'altra.

AVVERTENZE

Nella generalità dei casi applicare con temperatura dell'aria tra + 5 °C e + 35 °C, con un'umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80% e con umidità del supporto inferiore al 10%. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione della pittura CASABLANCA LAVABILE, opaca, per interni mediante pennello o rullo a due mani.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI
PRESTAZIONALI
(NORMATIVA UNI
EN 13300)

Rapporto di contrasto	ISO 6504-3	Classe 3
Resa Kubelka Munk m²/l	ISO 6504-1	10
Lavabilità	ISO 11998	Classe 3
Brillantezza (gloss)	ISO 2813	Dead Matt
Finezza di macinazione	ISO 1524	Fine
Presa di sporco	UNI 10792	Molto bassa

DATI PRINCIPALI A
20° C E 70% DI
UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
12 mq/l	ACQUA	ACQUA	MAX 30 - 40 % IN VOLUME
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
OPACO	=	1,60	MAX 30 - 40 % IN VOLUME
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
BIANCO / 	15 - 30 MIN	41	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
NO / SI	4 - 6 ORE	125 - 130 K.U.	MAX 30 % IN VOLUME
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
36 MESI	4 - 5 ORE	=	=

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.vipvernici.it



J COLOURS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com