



SANIFARBE 3-POWER

E – 33 / ED. 10-25

CLASSIFICAZIONE COV

Pittura opaca per pareti e soffitti interni
Valore limite UE per questo prodotto (cat. IIA/a): 30 g/l (2010)
Il prodotto VIP SANIFARBE 3-POWER contiene al massimo 15 g/l COV

CARATTERISTICHE



Idropittura superlavabile a base di copolimeri acrilici opaca per interni, smacchiabile su oltre 20 differenti tipologie di macchia. Contiene, inoltre, particolari principi attivi che conferiscono al prodotto una elevatissima resistenza alle muffe, anche in condizioni ambientali severe. SANIFARBE 3-POWER è formulata con particolari additivi che impediscono alle macchie di penetrare nella pittura.

E' possibile rimuovere le macchie, anche fino a 24 ore, delle più comuni sostanze che vengono utilizzate negli ambienti domestici: bibite, vino, pennarelli, candeggina, maionese, ketchup, salsa di soia, olio, rossetto, utilizzando una spugna inumidita con un comune sgrassatore universale liquido. E' inoltre, opportunamente additivata per prevenire la formazione di efflorescenze sul film di pittura che si sviluppano negli ambienti dove è maggiore la presenza di vapore acqueo, come in cucina.

La sua formulazione a bassissime emissioni VOC ha permesso di ottenere la prestigiosa certificazione A+ per le emissioni in ambienti interni.

Resistenza all'abrasione ad umido secondo UNI 10560: > 20.000 colpi spazzola.

Classe di lavabilità 1 secondo ISO 11998.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In generale i supporti devono essere maturi, puliti e ben asciutti. In caso di presenza di muffe ed efflorescenze trattare con CASABLANCA IGIENIZZANTE rimuovendo tutta la muffa presente.

Pareti nuove con finitura a civile, gesso e cartongesso: in caso di superfici irregolari procedere con il livellamento delle stesse utilizzando lo stucco in polvere RIEMPSTUCK oppure RIVOSTUCK in pasta. Se i supporti risultano molto assorbenti si consiglia di applicare una mano di fissativo isolante JUFOND ACRYL oppure PRIMER ACRILICO D1.

Pareti già trattate con pitture traspiranti: rimuovere accuratamente dalla superficie eventuali frammenti di intonaco poco aderenti o sfarinanti. Livellare le imperfezioni con lo stucco in polvere RIEMPSTUCK oppure RIVOSTUCK in pasta, carteggiare e spolverare accuratamente. Procedere quindi con una o più mani di fissativo isolante JUFOND ACRYL oppure PRIMER ACRILICO D1.

Pareti già trattate con pitture lavabili: Livellare le imperfezioni con lo stucco in polvere RIEMPSTUCK oppure RIVOSTUCK in pasta, carteggiare e spolverare accuratamente. Procedere quindi con una o più mani di fissativo isolante JUFOND ACRYL oppure PRIMER ACRILICO D1.

FINITURA

A superficie completamente asciutta, applicare almeno 2 mani di SANIFARBE 3-POWER con un intervallo di almeno 6-8 ore l'una dall'altra.

AVVERTENZE

Nella generalità dei casi applicare con temperatura dell'aria tra + 5 °C e + 35 °C, con un'umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80% e con umidità del supporto inferiore al 10%. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione della pittura SANIFARBE 3-POWER, superlavabile a base di copolimeri acrilici, opaca, smacchiabile mediante pennello o rullo, per interni a due mani.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI
PRESTAZIONALI
(NORMATIVA UNI
EN 13300)*

Rapporto di contrasto	ISO 6504-3	Classe 3
Resa Kubelka Munk m²/l	ISO 6504-1	10
Lavabilità	ISO 11998	Classe 1
Brillantezza (gloss)	ISO 2813	<5 Dead Matt
Finezza di macinazione	ISO 1524	Fine
Presa di sporco	UNI 10792	Molto bassa

* Relativi alla Base BB

DATI PRINCIPALI
A 20° C E 70% DI
UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
12 – 13 mq/l	ACQUA	ACQUA	PRONTA ALL'USO (MAX 10 % IN VOLUME)
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
OPACO	=	1,32 – 1,38	PRONTA ALL'USO (MAX 10 % IN VOLUME)
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
BIANCO / COLORSTUDIO EVOLUTION	1 ORA	38 ± 1	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
NO / SI	24 ORE	4.000 – 5.000 cP	=
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
36 MESI	6 - 8 ORE	=	=

ECCEZIONALE
RESISTENZA ALLE
MACCHIE

Per una facile rimozione delle macchie si consiglia di procedere in tempi rapidi alla loro pulizia. Nella tabella sottostante sono riportate le tempistiche che si consigliano per far in modo che la macchia scompaia completamente.

Soprattutto per le macchie più insidiose maggiore è il tempo che trascorre dalla loro formazione maggiore è la probabilità che rimanga lievemente visibile l'alone, in funzione anche del tipo di colore della pittura.

Per la pulizia utilizzare un panno inumidito con un detergente ad alta concentrazione, comunemente conosciuto in ambiente domestico come sgrassatore universale. Se necessario ripetere l'operazione più volte ma senza strofinare con una pressione eccessiva sulla superficie.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

RISULTATO IN FUNZIONE DEL TEMPO TRASCORSO*		
SUCCO DI FRUTTA - BIBITE GASSATE - ACETO BALSAMICO - PENNARELLI AD ACQUA - GESSETTI E MATITE COLORATI - KETCHUP - MAIONESE - SENAPE - FANGO - SUGO DI POMODORO - AMARO ALLE ERBE - CREME SPALMABILI ALLA NOCCIOLA - IMPRONTE DI SCARPE - SAPONE - SCHIUMA DA BARBA		
5 MIN	1 ORA	24 ORE
TE' - OLIO - ACETO - ROSSETTO		SALSA DI SOIA - VINO ROSSO - INCHIOSTRO INDELEBILE
5 MIN	1 ORA	24 ORE

LEGENDA



COMPLETAMENTE RIMOSSA
LIEVEMENTE VISIBILE
VISIBILE

* Test effettuati su superficie murale pitturata con SANIFARBE 3-POWER colore azzurro derivante da BASE BB. In relazione ai differenti supporti, tipologie di macchie e colori della pittura la rimozione delle macchie può variare. VIP SANIFARBE 3-POWER garantisce una maggiore smacchiabilità rispetto alle comuni pitture lavabili presenti sul mercato.

Le macchie generate da sostanze grasse, olii non possono essere rimosse.

E' necessario che il prodotto dopo l'applicazione sia ben stagionato per poter esplicare la propria funzione e raggiungere la sua massima funzionalità. In condizioni normali, con temperature e umidità idonee, la caratteristica di smacchiabilità del prodotto raggiunge il suo pieno regime dopo 8-10 giorni.

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.vipvernici.it



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com