



PRIMER ACRILICO D1

D – 28 / ED. 07-25

CLASSIFICAZIONE COV

Primer fissativo
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/h): 50 g/l (2007); 30 g/l (2010)
Il prodotto PRIMER ACRILICO D1 contiene al massimo 30 g/l COV

CARATTERISTICHE

Fissativo all'acqua pigmentato, caratterizzato da particelle micronizzate che penetrando in profondità creano un fondo uniforme ed omogeneo in tutti i supporti murali presenti sia in interno che in esterno. Colorabile a tintometro e perfettamente compatibile con tutti i prodotti di finitura è il primer ideale per i cicli in cui le tinte sono molto intense che necessitano di un fondo colorato. La sua speciale formulazione lo rende ideale per pareti lisce rasate a gesso o scagliola.

Risponde ai requisiti CAM del D.M. 256/2022 ed è pertanto utilizzabile nell'ambito degli appalti Pubblici ed i criteri di classificazione LEED.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Rasature a gesso, scagliola, calce: carteggiare se necessario, spolverare accuratamente.

Intonaco civile: dopo stagionatura, pulire eventuali macchie di sporco.

Fondi con vecchi trattamenti a base di resine sintetiche: se ben aderenti al supporto, pulire a secco o ad umido; in caso contrario eliminare il vecchio trattamento e lavare con acqua.

Fondi a calce o ai silicati: eliminare completamente e lavare con acqua se a calce. Sui silicati valutare la corretta adesione al supporto, spazzolare pulire o lavare.

FINITURA

I supporti preparati devono essere trattati con una o due mani di PRIMER ACRILICO D1 diluito con acqua nel rapporto 1:1 o 2:1, secondo l'assorbimento del supporto (in particolare modo nel caso di fondi particolarmente inconsistenti e su rasature interne), avendo cura di uniformare bene le riprese per evitare sovrapposizioni di colore. E' consigliata l'applicazione a pennello.

Procedere quindi all'applicazione del prodotto di finitura prescelto.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, a temperatura superiore a + 5 °C. Si consiglia di mescolare accuratamente dopo diluizione e durante l'applicazione, controllando l'assenza di fondo nel barattolo.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione del PRIMER ACRILICO D1, fissativo pigmentato, mediante pennello, rullo, per interni ed esterni.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A
20° C E 70% DI
UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
10 - 12 mq/l	ACQUA	ACQUA	50-100 %
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
OPACO	30 – 60 MIN	1,15 ± 0,05	50-100 %
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
BIANCO / 	2 – 3 ORE	25 ± 1	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
SI / SI	24 ORE	6000 ± 10 %	=
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
24 MESI	12 ORE	=	=

(*) Il prodotto è colorabile con il sistema tintometrico Colorstudio Evolution. Si consiglia di utilizzare la stessa quantità di colorante prevista per la tinta di finitura.

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.vipvernici.it



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com