

ANTITARLO AD ACQUA

W-15 / ED. 09-25

CLASSIFICAZIONE
COV

Prodotto escluso dal D.L. 161/2006

CARATTERISTICHE

ANTITARLO AD ACQUA è un prodotto trasparente, incolore, indispensabile come trattamento preventivo su legno nuovo per un'ottima protezione contro l'aggressione dei parassiti del legno o come trattamento disinfestante nel caso di vecchi legni già attaccati dal tarlo.

ANTITARLO AD ACQUA protegge il legno anche da altri insetti lignivori (capricorno, sirex, lyctus) e supera la prova d'efficacia contro le larve dell'Hylotrupes Bajulus secondo la norma UNI EN 46, non si degrada alla luce, non aggredisce colle e vernici, non rimuove dorature e pitture, non macchia le tappezzerie in stoffa o di carta, non rimane untuoso, non forma pellicola, ma penetra in profondità esplicando la sua forte azione antitarlo.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Legno nuovo: il legno, preferibilmente stagionato ed asciutto, dovrà essere carteggiato con carta fine nel senso della venatura e quindi depolverato accuratamente prima di essere trattato con ANTITARLO AD ACQUA.

Legno intaccato: pulire perfettamente con uno straccio le superfici da trattare ed applicare il prodotto con un pennellino, tampone o siringa, o trattato con apposito nebulizzatore, avendo cura di farlo penetrare nei fori lasciati dai tarli o da altri parassiti.

Una volta terminato il trattamento, eliminare l'eventuale eccesso presente sulla superficie con straccio asciutto. Le eventuali colature che possono provocare opacizzazioni del legno verniciato, possono essere eliminate strofinando con uno straccio di lana.

FINITURA

Il legno trattato con ANTITARLO AD ACQUA è verniciabile dopo 12 ore con qualsiasi tipo di prodotto all'acqua o a solvente.

AVVERTENZE

Nella generalità dei casi applicare con temperatura dell'aria tra + 5 °C e + 35 °C, con un'umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80% e con umidità del supporto inferiore al 10%. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI
CAPITOLATO

Applicazione di una mano di ANTITARLO AD ACQUA, mediante pennello o tampone.



DATI PRINCIPALI A
20° C E 70% DI
UMIDITA'

RESA TEORICA	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
=	ACQUA	ACQUA	=
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
OPACO (GLOSS 5)	2 ORE	1,00	PRONTO ALL'USO
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
TRASPARENTE	5 ORE	=	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
SI/SI	24 ORE	=	=
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
24 MESI	12 ORE	=	=

NOTE Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com