

FINITURA CERATA AD ACQUA

W-04 / ED. 09-25

CLASSIFICAZIONE COV	Impregnante non filmogeno adatto a superfici in legno per interni ed esterni. Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/e): 130g/L (2010). Il prodotto FINITURA CERATA AD ACQUA contiene al massimo 50g/L COV.
CARATTERISTICHE	Vernice di finitura trasparente cerata ad acqua con filtri UV. La sua speciale formulazione penetra nelle fibre del legno proteggendo i manufatti dagli agenti atmosferici e conferendo al supporto una morbida finitura satinata.
CICLO APPLICATIVO	PREPARAZIONE DEI SUPPORTI Legno nuovo: Il legno deve essere stagionato e asciutto. Carteggiare finemente nel senso della venatura per uniformare l'assorbimento e favorire la penetrazione della FINITURA CERATA AD ACQUA. Applicare una mano di IMPREGNANTE AD ACQUA. Ad essiccazione avvenuta passare un panno abrasivo per eliminare il pelo del legno. Pulire successivamente la superficie da eventuali impurità. Legno già trattato con vernici in cattivo stato: rimuovere tracce di vecchie vernici utilizzando uno sverniciatore possibilmente ecologico. Detergere la superficie per poi carteggiarla nel senso della venatura. Applicare una mano di IMPREGNANTE AD ACQUA e ad essiccazione avvenuta passare un panno abrasivo per eliminare il pelo del legno. Pulire successivamente la superficie da eventuali impurità. Legno già trattato con vernici in buono stato: carteggiare avendo cura di eliminare eventuali screpolature presenti nel film esistente. Detergere la superficie per rimuovere eventuali impurità. FINITURA Applicare una o due mani di FINITURA CERATA AD ACQUA con un intervallo di almeno 6 ore tra una mano e l'altra.
AVVERTENZE	Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a 10°C e su superfici esposte al sole. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, a temperatura superiore a 5°C.
VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione di una o più mani di FINITURA CERATA AD ACQUA a base di copolimeri acrilici e speciali additivi che conferiscono al supporto un gradevole effetto estetico cerato, migliorando l'aspetto naturale del legno. Il prodotto è inoltre formulato con filtri U.V. che assicurano una protezione efficace contro l'aggressione degli agenti atmosferici e i raggi ultravioletti, preservando nel tempo le caratteristiche fisiche e cromatiche del legno



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A
20° C E 70% DI
UMIDITA'

RESA TEORICA	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
12 mq/L	ACQUA	ACQUA	5-10%
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
SATINATO CERATO	1 ORA	1,02 Kg/L	5-10%
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
TRASPARENTE	2-3 ORE	29%	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
SI/SI	24 ORE	=	Diluizione: 5-10% Ugelli: 1,5 – 1,7mm Pressione: 2ATM
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
24 MESI	24 ORE	=	=

NOTE Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com