

BOAT FINISH VARNISH

W-09 / ED. 09-25

CLASSIFICAZIONE COV	Impregnante non filmogeno adatto a superfici in legno per interni ed esterni. Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/e): 400g/L (2010). Il prodotto BOAT FINISH VARNISH contiene al massimo 400g/L COV.
CARATTERISTICHE	Vernice di finitura trasparente brillante per imbarcazioni che protegge e decora il legno formando una pellicola elastica di grande resistenza agli agenti atmosferici e in ambiente marino.
CICLO APPLICATIVO	PREPARAZIONE DEI SUPPORTI Legno nuovo: Il legno deve essere stagionato e asciutto. Carteggiare finemente nel senso della venatura per uniformare l'assorbimento e favorire la penetrazione del BOAT FINISH VARNISH. Applicare una mano di IMPREGNANTE. Ad essiccazione avvenuta passare un panno abrasivo per eliminare il pelo del legno. Pulire successivamente la superficie da eventuali impurità. Legno già trattato con vernici in cattivo stato: rimuovere tracce di vecchie vernici utilizzando uno sverniciatore possibilmente ecologico. Detergere la superficie per poi carteggiarla nel senso della venatura. Applicare una mano di IMPREGNANTE e ad essiccazione avvenuta passare un panno abrasivo per eliminare il pelo del legno. Pulire successivamente la superficie da eventuali impurità. Legno già trattato con vernici in buono stato: carteggiare avendo cura di eliminare eventuali screpolature presenti nel film esistente. Detergere la superficie per rimuovere eventuali impurità. FINITURA Applicare due mani di BOAT FINISH VARNISH con un intervallo di almeno 24 ore tra una mano e l'altra.
AVVERTENZE	Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a 10°C e su superfici esposte al sole. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, a temperatura superiore a 5°C.
VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione di una o più mani di BOAT FINISH VARNISH, vernice uretanica monocomponente per interni ed esterni.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A
20° C E 70% DI
UMIDITA'

RESA TEORICA	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
12 mq/L	DILUENTE SINTETICO	DILUENTE SINTETICO	=
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
BRILLANTE	2 ORE	0,90 Kg/L	MAX 5%
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
TRASPARENTE	6 ORE	45%	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
SI/SI	24 ORE	=	Diluizione: MAX 5% Ugelli: 1,5 – 1,7mm Pressione: 2ATM
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
36 MESI	24 ORE	=	

NOTE Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com