

## XMACCHIA PLUS

## 1376.

### Finitura antifumo al solvente inodore

10/04/18 LRC/nz

#### Descrizione e impieghi

Finitura per interni a base di resine speciali in solvente inodore, dotata di elevato potere isolante. Copre e isola macchie di nicotina, fuliggine, grasso, macchie di umidità asciutte. Il prodotto è caratterizzato da una finitura opaca, ottima lavabilità, buona adesione ed elevato potere coprente.

XMACCHIA PLUS rappresenta la soluzione ideale per locali pubblici quali bar, ristoranti, cucine, rosticcerie, luoghi con presenza di caminetti o zone in vicinanza di termosifoni.

Può essere applicata su intonaci civili a base di calce, malta di cemento e cementizia in genere, supporti in gesso e cartongesso opportunamente trattati.

#### Caratteristiche tecniche

Colore	: bianco
Natura del legante	: acril-vinil-toluenico
Aspetto del film secco	: opaco
Peso specifico	: 1.42 kg/l ( ± 0.02)
Viscosità	: 2000 ÷ 2500 mPa.s Brookfield RVT rpm 10 s 4
Resa pratica indicativa	: 3 ÷ 4 m <sup>2</sup> /l con due strati, su supporti mediamente assorbenti.
Stabilità di stoccaggio	: 12 mesi in confezione integra.

**NB:** I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(i)** contenuto massimo di COV: 500 g/l (2010)

#### Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	: Preparare il supporto ben pulito e spazzolato asportando ogni traccia di polvere o sporcizia e i frammenti di vecchie pitture. Buona norma sarebbe lavare la superficie con acqua e sapone prima dell'applicazione per togliere le macchie di unto o grasso. In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con DECISO cod. 0610, lavare la parete, e quando è perfettamente asciutta applicare RENOVO cod. 0600. Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con un rasante idoneo e lasciare stagionare le parti trattate; stuccare e livellare fori, crepe, cavillature con IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA serie 0401 oppure IMPASTUK POLVERE EXTRA serie 0418. Applicare poi 1 o 2 strati di XMACCHIA PLUS.
Preparazione del prodotto	: Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.
Metodo applicativo	: - pennello - rullo
Diluizione in peso/volume	: 5% di DILUENTE SINTETICO INODORE cod. 1663.

## **XMACCHIA PLUS** **Finitura antifumo al solvente inodore**

## **1376.**

10/04/18 LRC/nz

Essiccazione ad aria (20°C - 65% UR) : Al tatto : 2 ÷ 3 ore  
In profondità : 24 ore

Riverniciabile : attendere 6 ÷ 8 ore tra le due applicazioni.

**NOTE:** Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.