



VERNICE POLIURETANICA SATINATA AD ACQUA

W-11 / ED. 09-25

CLASSIFICAZIONE COV Vernice e impregnante per finiture in legno adatta ad interni ed esterni. Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/i): 140g/L (2010). Il prodotto VERNICE POLIURETANICA SATINATA AD ACQUA contiene al massimo 20g/L COV.

CARATTERISTICHE Vernice acrilica-poliuretanic monocomponente ad acqua per la finitura di superfici in legno. Particolarmente indicata per ogni tipo di parquet, penetra e protegge le superfici trattate. Eccezionalmente trasparente, di facile applicazione sia a pennello che a rullo e con una finitura gradevolmente satinata. Per superfici poste all'interno.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Tutti i supporti da trattare devono essere puliti, asciutti e stagionati.
Levigare le superfici per ottenere una superficie liscia, pulita ed esente da olii, grassi, cere, siliconi e residui di vecchie vernici. Rimuovere accuratamente la polvere di levigatura.
Applicare una mano di FONDO TURAPORI AD ACQUA a pennello o a rullo.
Dopo 12 ore carteggiare, aspirare con cura la polvere di carteggiatura ed eliminare eventuali residui con un panno antistatico.

FINITURA
Applicare due o tre mani di VERNICE POLIURETANICA SATINATA AD ACQUA a distanza di 24 ore tra una mano e l'altra.

AVVERTENZE Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a 10°C e su superfici esposte al sole. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, a temperatura superiore a 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO Applicazione di due o tre mani di VERNICE POLIURETANICA SATINATA AD ACQUA.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A
20° C E 70% DI
UMIDITA'

RESA TEORICA	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
12 mq/L	ACQUA	ACQUA	PRONTO ALL'USO
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
SATINATO	30 MINUTI	1,00 Kg/L	PRONTO ALL'USO
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
TRASPARENTE	1 ORA	20%	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
SI/NO	24 ORE	=	Diluizione: MAX 5% Ugelli: 1,5 – 1,7mm Pressione: 2ATM
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
24 MESI	12 ORE	=	=

NOTE Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com