

DESCRIZIONE

Pittura murale di alta qualità per interni ed esterni a base di resina silossanica. Possiede elevata traspirabilità e idrorepellenza.

Grazie all'alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V., conserva nel tempo un'ottima aderenza al supporto e stabilità delle tinte.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**ELEVATISSIMA IDROREPELLENZA E PERMEABILITÀ
AL VAPORE**

ASPETTO OPACO

**BUONA PROTEZIONE CONTRO LA CRESCITA DI
FUNGHI ED ALGHE**

ELEVATA DURATA E CONSERVAZIONE

OTTIMA ELASTICITÀ E ADERENZA AL SUPPORTO

PRODOTTO DI QUALITÀ SUPERIORE

IDEALE PER REALIZZARE TINTE FORTI

UTILIZZO

Pittura per facciate esterne impiegata per la protezione e decorazione di superfici murali vecchie e nuove.

APPLICAZIONE

In generale i supporti devono essere puliti, a completa maturazione e perfettamente asciutti.

Muri già trattati: vecchie pitture poco aderenti o sfarinanti devono essere rimosse. Vecchie pitture a calce vanno rimosse completamente. In presenza di muffe, trattare con specifico ciclo di risanamento, successivamente il supporto deve essere accuratamente pulito e depolverato.

Su intonaci nuovi o poco sfarinanti: applicare una o più mani di fondo della gamma Rivodur, avendo cura di scegliere quello idoneo in funzione del ciclo applicativo e della colorazione finale.

Su intonaci particolarmente sfarinanti o degradati: applicare FIXADUR PIGMENT.

Finitura: applicare due mani di RIVOSILAN TEKNO diluito con acqua dal 20% al 30% con un intervallo di circa 6 ore una dall'altra. Per tinte derivate da basi TR e DD la diluizione dovrà essere max. 5% in volume, anche in relazione all'assorbimento del supporto. Si consiglia di effettuare una prova applicativa preventiva.

SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le regolamentazioni locali/nazionali. Non disperdere i contenitori nell'ambiente. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire i residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.

RIVOSILAN
TEKNO

PITTURA SILOSSANICA EXTRA



CONSIGLI PRATICI

In condizioni ambientali ottimali (+5 – 35°C – U.R. max 80%) il prodotto completa la sua essiccazione e polimerizzazione in 10 – 15 giorni; durante questi giorni se dovesse subire dilavamenti da acqua piovana è possibile che si evidenzino colature traslucide ed a volte appiccicose degradando l'aspetto estetico della facciata.

Questo fenomeno non compromette le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, e può essere normalmente eliminato tramite idrolavaggio utilizzando una idropulitrice professionale con sufficiente portata d'acqua e pressione, dotata di ugello a ventaglio.

E' consigliabile nell'applicazione in facciata su interi prospetti, delimitati da spigolo a spigolo, utilizzare materiale dello stesso lotto di fabbricazione, per evitare differenze di tonalità e cromatiche.

Le tinte intense e brillanti sono più sensibili alle sollecitazioni da sfregamento fino ad evidenziare sbiancamenti.

Per evitare danneggiamenti dovuti all'azione diretta dei raggi solari e da piogge meteoriche, si raccomanda di proteggere le facciate con teli ombreggianti posizionati sulle impalcature fino a completo essiccamento del prodotto applicato.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione mediante pennello/ruolo a due mani correttamente intervallate di pittura murale di alta qualità per esterni a base di Resina Silossanica (tipo RIVOSILAN TEKNO) ideale per la protezione e decorazione di superfici murali vecchie e nuove, resistente agli agenti atmosferici, d'elevata idrorepellenza e permeabilità al vapore. Aspetto opaco per finiture di pregio.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo stoccaggio. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati tecnici vengono riportati il lotto di produzione e la data di confezionamento. Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al riparo dal gelo.



CLASSIFICAZIONE COV:

Valore limite UE per il contenuto in COV. Per RIVOSILAN TEKNO(cat.BA/c): 40 g/l

RIVOSILAN TEKNO contiene al massimo 30 g/l di COV

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	
RESA TEORICA PER MANO (mq/l)	8 - 10
ASPETTO DEL FILM	BIANCO/ OPACO
INTERNI/ESTERNI	SI / SI
STRUMENTI APPLICATIVI	RULLO – PENNELLO - SPRUZZO
DILUIZIONE	20% CON ACQUA (PER TINTE DERIVATE DA BASI TR E DD MAX. 5% IN VOLUME)
PULIZIA ATTREZZI	ACQUA
SOVRAVERNICIABILE	10 ORE
SECCO AL TATTO	5 ORE
SECCO IN PROFONDITA'	24 ORE
CONDIZIONI AMBIENTALI	TEMPERATURA MIN. +5° /MAX +35° - UMIDITA' RELATIVA <80%
CONDIZIONI SUPPORTO	TEMPERATURA MIN. +5° /MAX +35° - UMIDITA' RESIDUA <10%

SPECIFICHE TECNICHE	NORMATIVA	DATI PRINCIPALI 20°C e 70% U.R.
LEGANTE		SILOSSANICO
PESO SPECIFICO	UNI 8910	1,56 g/ml (*)
DIFFUSIONE DEL VAPORE D'ACQUA WDD	UNI 9396	277 g/m ² in 24 ore, alta
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE D'ACQUA SD	UNI 9396	0,09 m (spessore 150 micron)
PUNTO DI INFIAMMABILITA'		NON INFIAMMABILE
SPESSORE FILM SECCO	ASTM D1188	80-150 MICRON PER MANO
VITA DI STOCCAGGIO	UNI 10154	24 MESI

(*) riferito alla base BB

J Colors Spa. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente di verificare che le informazioni tecniche siano conformi all'utilizzo previsto. La suddetta scheda tecnica, non determina in alcun caso, la responsabilità di J Colors Spa. per vizi e/o danni di qualsiasi natura, arrecati all'acquirente, all'utilizzatore o a terzi, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. Per ulteriori informazioni tecniche contattare l'Ufficio Tecnico.


J COLORS S.p.A

 Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com