

DESCRIZIONE

Fissativo a base di Silicato di Potassio modificato in soluzione acquosa, specifico per la preparazione di supporti minerali.

Ideale anche per la diluizione della pittura ai silicati RIVOSILICA PAINT ed eventualmente del rivestimento ai silicati RIVOSILICA COATING.

RIVOSILICA PRIMER penetra in profondità nei supporti assorbenti con azione consolidante, senza creare pellicola e senza alterare la diffusione del vapore acqueo, aumenta l'adesione dei prodotti di finitura favorendo il processo di silicatizzazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

IDEALE PER SUPERFICI VECCHIE O NUOVE

OTTIMO POTERE CONSOLIDANTE

BUON POTERE UNIFORMANTE

OTTIMA RESA E FACILITÀ DI APPLICAZIONE

ELEVATA TRASPIRABILITÀ

UTILIZZO

Soluzione fissativa uniformante impiegata per la preparazione delle superfici murali (intonaci vecchi e nuovi a base calce e calce/cemento, pareti tinteggiate con prodotti minerali), prima dell'applicazione del prodotto di finitura.

Non applicare su gesso e malte prettamente cementizie.

APPLICAZIONE

Le superfici devono essere asciutte, pulite, prive di tracce e residui di sporco, polvere, grassi, sali.

Gli intonaci nuovi devono necessariamente stagionare minimo 28 giorni ad una media di 20°C.

Tracce di vecchie pitturazioni dovranno essere totalmente asportate e successivamente spazzolare o effettuare idrolavaggio.

Le irregolarità del supporto dovranno essere livellate mediante l'utilizzo di malte simili all'esistente per tipologia e granulometria; attendere la stagionatura dei ripristini.

Si consiglia l'applicazione di RIVOSILICA PRIMER mediante pennello per favorire la corretta imprimitura del supporto ed evitare gocciolamenti e vetrificazioni.

La corretta diluizione sarà regolata in funzione degli assorbimenti del supporto.

RIVOSILICA
PRIMER
FONDO CONSOLIDANTE PER SUPPORTI MINERALI



VOCE DI CAPITOLATO

Applicare a pennello una mano di RIVOSILICA PRIMER isolante fissativo murale a base di silicato di potassio ideale per superfici murali minerali vecchie e nuove per interni ed esterni.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo stoccaggio. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati tecnici vengono riportati il lotto di produzione e la data di confezionamento. Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al riparo dal gelo.

SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le regolamentazioni locali/nazionali. Non disperdere i contenitori nell'ambiente. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire i residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.

CLASSIFICAZIONE COV:

Valore limite UE per il contenuto in COV. Per RIVOSILICA PRIMER (cat.BA/h): 30 g/l

RIVOSILICA PRIMER contiene al massimo 5 g/l di COV

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	
RESA TEORICA PER MANO (mq/l)	15-20
ASPETTO DEL FILM	TRASPARENTE
INTERNI/ESTERNI	SI / SI
STRUMENTI APPLICATIVI	PENNELLO
DILUIZIONE	1:1 - 1:2 CON ACQUA
PULIZIA ATTREZZI	ACQUA
SOVRAVERNICIABILE	12 ORE
SECCO AL TATTO	5 ORE
SECCO IN PROFONDITA'	12 ORE
CONDIZIONI AMBIENTALI	TEMPERATURA MIN. +5° /MAX +35° - UMIDITA' RELATIVA <80%
CONDIZIONI SUPPORTO	TEMPERATURA MIN. +5° /MAX +35° - UMIDITA' RESIDUA <10%

SPECIFICHE TECNICHE	NORMATIVA	DATI PRINCIPALI 20°C e 70% U.R.
LEGANTE		MINERALE
PESO SPECIFICO	UNI 8910	1,00 - 1,02 g/ml
PUNTO DI INFIAMMABILITA'		NON INFIAMMABILE
VITA DI STOCCAGGIO	UNI 10154	24 MESI

J Colors Spa si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente di verificare che le informazioni tecniche siano conformi all'utilizzo previsto. La suddetta scheda tecnica, non determina in alcun caso, la responsabilità di J Colors Spa per vizi e/o danni di qualsiasi natura, arrecati all'acquirente, all'utilizzatore o a terzi, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. Per ulteriori informazioni tecniche contattare l'Ufficio Tecnico.