

DESCRIZIONE

Pittura murale per esterni a base di Silicato di Potassio, per la finitura di supporti minerali nei sistemi ai Silicati.

RIVOSILICA PAINT reagisce chimicamente sulle superfici applicate attraverso il processo di Silicizzazione, aderendo perfettamente al supporto, non crea pellicola ed è caratterizzata da alta permeabilità al vapore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

IDEALE PER SUPERFICI NUOVE E PER IL RESTAURO

CONSERVATIVO DELLE FACCIATE

BUON POTERE RIEMPITIVO

ASPETTO OPACO

ELEVATA TRASPIRABILITA'

ALTA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

UTILIZZO

Pittura per facciate esterne impiegata per la protezione e decorazione di superfici murali (intonaci vecchi e nuovi a base calce e calce/cemento, pareti tinteggiate con prodotti minerali), previa applicazione del fissativo uniformante RIVOSILICA PRIMER.

Non applicare su gesso e malte prettamente cementizie.

APPLICAZIONE

Le superfici devono essere asciutte, pulite, prive di tracce e residui di sporco, polvere, grassi, sali.

Gli intonaci nuovi devono necessariamente stagionare minimo 28 giorni ad una media di 20°C.

Tracce di vecchie pitturazioni non aderenti dovranno essere totalmente asportate e successivamente spazzolare o effettuare accurato idrolavaggio. Le irregolarità del supporto dovranno essere livellate mediante l'utilizzo di malte simili all'esistente per tipologia e granulometria; attendere la stagionatura dei ripristini ed applicare una mano di RIVOSILICA PRIMER mediante pennello e successivamente procedere con la finitura a due mani di RIVOSILICA PAINT. In caso di vecchie pitture sintetiche esistenti ed in buone condizioni, applicare una/due mani di fondo di collegamento RIVOBOND, prima di procedere con la finitura a due mani di RIVOSILICA PAINT. Per tinte derivate da basi DD ed TR la diluizione dovrà essere compresa tra 0 e 10% massimo, in volume, anche in relazione all'assorbimento del supporto. Si consiglia di effettuare una prova applicativa preventiva.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione mediante pennello/ruolo a due mani correttamente intervallate di pittura murale per esterni a base di Silicato di Potassio (tipo RIVOSILICA PAINT) ideale per la protezione e decorazione di superfici murali minerali vecchie e nuove.

RIVOSILICA
PAINT

PITTURA AL SILICATO FINE



CONSIGLI PRATICI

E' consigliabile nell'applicazione in facciata su interi prospetti, delimitati da spigolo a spigolo, utilizzare materiale dello stesso lotto di fabbricazione, per evitare differenze di tonalità e cromatiche.

Per evitare danneggiamenti dovuti all'azione diretta dei raggi solari e da piogge meteoriche, si raccomanda di proteggere le facciate con teli ombreggianti posizionati sulle impalcature fino a completo essiccamento del prodotto applicato.

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte

al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo stoccaggio. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati tecnici vengono riportati il lotto di produzione e la data di confezionamento. Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al riparo dal gelo.

SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le regolamentazioni locali/nazionali. Non disperdere i contenitori nell'ambiente. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire i residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.



CLASSIFICAZIONE COV:

Valore limite UE per il contenuto in COV. Per RIVOSILICA PAINT (cat.BA/h): 30 g/l

RIVOSILICA PRIMER contiene al massimo 5 g/l di COV

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	
RESA TEORICA PER MANO (mq/l)	12
ASPETTO DEL FILM	OPACO
INTERNI/ESTERNI	SI / SI
STRUMENTI APPLICATIVI	PENNELLO
DILUIZIONE	20% CON ACQUA (base BB); 0 – 10 % (base DD – TR)
PULIZIA ATTREZZI	ACQUA
SOVRAVERNICIABILE	12 ORE
SECCO AL TATTO	5 ORE
SECCO IN PROFONDITA'	12 ORE
CONDIZIONI AMBIENTALI	TEMPERATURA MIN. +5° /MAX +35° - UMIDITA' RELATIVA <80%
CONDIZIONI SUPPORTO	TEMPERATURA MIN. +5° /MAX +35° - UMIDITA' RESIDUA <10%

SPECIFICHE TECNICHE	NORMATIVA	DATI PRINCIPALI 20°C e 70% U.R.
LEGANTE		MINERALE
PESO SPECIFICO	UNI 8910	1,41 ± 0,030
PUNTO DI INFIAMMABILITA'		NON INFIAMMABILE
VITA DI STOCCAGGIO	UNI 10154	24 MESI

J Colors Spa si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente di verificare che le informazioni tecniche siano conformi all'utilizzo previsto. La suddetta scheda tecnica, non determina in alcun caso, la responsabilità di J Colors Spa per vizi e/o danni di qualsiasi natura, arrecati all'acquirente, all'utilizzatore o a terzi, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. Per ulteriori informazioni tecniche contattare l'Ufficio Tecnico.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com