

DESCRIZIONE

Pittura murale per interni ed esterni a base di Calce spenta a lunga stagionatura ed additivi non filmogeni.

Particolarmente indicata per la decorazione di supporti minerali a base calce è ideale per finiture in Bioedilizia.

RIVOCALCE A PENNELLO reagisce chimicamente sulle superfici applicate attraverso il processo di Carbonatazione, aderendo perfettamente al supporto, non crea pellicola ed è caratterizzata da eccellente traspirabilità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

IDEALE PER SUPERFICI NUOVE E PER IL RESTAURO

CONSERVATIVO DELLE FACCIATE

BUON POTERE RIEMPITIVO

ASPETTO OPACO

ELEVATA TRASPIRABILITA'

ALTA RESISTENZA A ALGHE, MUFFE E BATTERI

UTILIZZO

Pittura minerale per interno ed esterno impiegata per la protezione e decorazione di superfici (intonaci vecchi e nuovi a base calce e calce/cemento, pareti tinteggiate con prodotti minerali e sintetici).

Non applicare su gesso e malte prettamente cementizie.

APPLICAZIONE

Le superfici devono essere asciutte, pulite, prive di tracce e residui di sporco, polvere, grassi, sali.

Intonaci nuovi: devono necessariamente stagionare minimo 28 giorni ad una media di 20°C.

Le irregolarità del supporto dovranno essere livellate mediante l'utilizzo di malte simili all'esistente per tipologia e granulometria; attendere la stagionatura dei ripristini ed applicare una mano di RIVOBOND.

Applicare due/ tre mani di RIVOCALCE A PENNELLO direttamente su intonaco.

Muri già trattati: vecchie pitture poco aderenti o sfarinanti devono essere rimosse. Vecchie pitture a calce sfarinanti vanno rimosse completamente. In presenza di muffe, trattare con specifico ciclo di risanamento, successivamente il supporto deve essere accuratamente pulito e depolverato o effettuare accurato idrolavaggio.

In caso di pitture esistenti ed in buone condizioni, applicare una/due mani di fondo di collegamento RIVOBOND, prima di procedere con la finitura di RIVOCALCE A PENNELLO.

Su intonaci nuovi o poco sfarinanti: applicare una/due mani di RIVOBOND.

Su intonaci particolarmente sfarinanti o degradati: applicare FIXADUR CLEAR o FIXADUR PIGMENT.

Finitura: applicare due/tre mani a rullo e preferibilmente a pennello di RIVOCALCE A PENNELLO con intervalli di circa 12 ore.

Si consiglia di variare le diluizioni per favorire l'imprimatura e la corretta applicazione secondo le seguenti modalità:

1° mano: 40-50%

2° mano: 25-30%

RIVOCALCE
A PENNELLO

PITTURA A BASE CALCE



CONSIGLI PRATICI

In condizioni ambientali ottimali (+5 – 35°C – U.R. max 80%) il prodotto completa la sua essiccazione in 10 – 15 giorni

E' consigliabile nell'applicazione in facciata su interi prospetti, delimitati da spigolo a spigolo, utilizzare materiale dello stesso lotto di fabbricazione, per evitare differenze di tonalità e cromatiche.

Per evitare danneggiamenti dovuti all'azione diretta dei raggi solari e da piogge meteoriche, si raccomanda di proteggere le facciate con teli ombreggianti posizionati sulle impalcature fino a completo essiccamento del prodotto applicato.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di pittura minerale a base di Calce stagionata ed additivi non filmogeni in quantità inferiore al 5% (tipo RIVOCALCE A PENNELLO)

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo stoccaggio. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati tecnici vengono riportati il lotto di produzione e la data di confezionamento. Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al riparo dal gelo.

SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le regolamentazioni locali/nazionali. Non disperdere i contenitori nell'ambiente. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire i residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.



J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

CLASSIFICAZIONE COV:

Valore limite UE per il contenuto in COV. Per RIVOCALCE A PENNELLO (cat.BA/a): 30 g/l

RIVOCALCE A PENNELLO contiene al massimo 0,5 g/l di COV

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	
RESA TEORICA PER MANO (mq/l)	10
ASPETTO DEL FILM	OPACO
INTERNI/ESTERNI	SI / SI
STRUMENTI APPLICATIVI	PENNELLO/RULLO
DILUIZIONE	1 ^a MANO 40-50% / 2 ^a MANO 25-30% CON ACQUA
PULIZIA ATTREZZI	ACQUA
SOVRAVERNICIABILE	12 ORE
SECCO AL TATTO	5/6 ORE
SECCO IN PROFONDITA'	12 ORE
CONDIZIONI AMBIENTALI	TEMPERATURA MIN. +5° / MAX +35° - UMIDITA' RELATIVA <80%
CONDIZIONI SUPPORTO	TEMPERATURA MIN. +5° / MAX +35° - UMIDITA' RESIDUA <10%

SPECIFICHE TECNICHE	NORMATIVA	DATI PRINCIPALI 20°C e 70% U.R.
LEGANTE		MINERALE
PESO SPECIFICO	UNI 8910	1,35
PUNTO DI INFIAMMABILITA'		NON INFIAMMABILE
VITA DI STOCCAGGIO	UNI 10154	12 MESI

J Colors Spa. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente di verificare che le informazioni tecniche siano conformi all'utilizzo previsto. La suddetta scheda tecnica, non determina in alcun caso, la responsabilità di J Colors Spa. per vizi e/o danni di qualsiasi natura, arrecati all'acquirente, all'utilizzatore o a terzi, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. Per ulteriori informazioni tecniche contattare l'Ufficio Tecnico.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com