

DESCRIZIONE

Idropittura murale supertraspirante bianca, formulata per l'applicazione su pareti interne di ogni tipo di ambiente. La sua composizione assicura un'alta traspirabilità al vapore. Ideale per grandi superfici utilizzando applicazione a spruzzo. Finitura opaca, buona resa e copertura.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

BUON POTERE COPRENTE FINITURA OPACA

SUPER TRASPIRANTE

IDEALE PER GRANDI SUPERFICI

A PERETE E SOFFITTO

OTTIMA RESA E FACILITÀ DI APPLICAZIONE

UTILIZZO

Finitura per pareti murali interne. Si può utilizzare per la pitturazione di intonaco, cemento, gesso anche già trattati con altre idropitture.

APPLICAZIONE

Applicazione a rullo, pennello o a spruzzo.

Muri nuovi finitura civile: spazzolare e spolverare accuratamente, applicare RIVO-BLOCK o RIVOFOND.

Muri nuovi a base gesso o cartongesso: spazzolare o stuccare, carteggiare, spolverare e applicare RIVO-BLOCK oppure RIVOFOND.

Muri già trattati: eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti o poco aderenti, eliminare muffe, fuliggine con cicli adeguati, quindi, pulire accuratamente.

Finitura: a supporto perfettamente asciutto applicare due mani di RIVOPAINT WALL XL diluito con acqua dal 30% al 40% con un intervallo di 4-5 ore una dall'altra.

RIVOPAINT
WALL XL

PITTURA PER INTERNI GRANDI SUPERFICI



VOCE DI CAPITOLATO

Applicare idropittura murale supertraspirante bianca a rullo pennello o spruzzo su supporti interni (tipo RIVOPAINT WALL XL).

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo stoccaggio. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati tecnici vengono riportati il lotto di produzione e la data di confezionamento. Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al riparo dal gelo.

SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le regolamentazioni locali/nazionali. Non disperdere i contenitori nell'ambiente. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire i residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfidi/materiali edili.



CLASSIFICAZIONE COV:

Valore limite UE per il contenuto in COV. Per RIVOPAINT WALL XL (cat.BA/a): 30 g/l

RIVOPAINT WALL XL contiene al massimo 6 g/l di COV

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	
RESA TEORICA PER MANO (mq/l)	8 - 9
ASPETTO DEL FILM	BIANCO/ OPACO
INTERNI/ESTERNI	SI / NO
STRUMENTI APPLICATIVI	RULLO – PENNELLO – SPRUZZO
DILUIZIONE	30 – 40% CON ACQUA
PULIZIA ATTREZZI	ACQUA
SOVRAVERNICIABILE	6 ORE
SECCO AL TATTO	1 – 2 ORE
SECCO IN PROFONDITA'	12 ORE
CONDIZIONI AMBIENTALI	TEMPERATURA MIN. +5° /MAX +35° - UMIDITA' RELATIVA <80%
CONDIZIONI SUPPORTO	TEMPERATURA MIN. +5° /MAX +35° - UMIDITA' RESIDUA <10%

SPECIFICHE TECNICHE	NORMATIVA	DATI PRINCIPALI 20°C e 70% U.R.
LEGANTE		STIROLOACRILICO
PESO SPECIFICO	UNI 8910	1,65 g/ml
VISCOSITA' BROOKFIELD	ASTM D2196	16000-24000 cP
pH		8,3 - 9,0
DIFFUSIONE DEL VAPORE D'ACQUA WDD	UNI 9396	560 g/m ² in 24 ore, alta
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE D'ACQUA SD	UNI 9396	0,015 m (spessore 100 micron)
PUNTO DI INFIAMMABILITA'		NON INFIAMMABILE
SPESSORE FILM SECCO	ASTM D1189	30-50 MICRON PER MANO
RESIDUO SECCO		66%
VITA DI STOCCAGGIO	UNI 10154	24 MESI
SPECIFICHE TECNICHE	NORMATIVA	DATI PRINCIPALI 20°C e 70% U.R.
RAPPORTO DI CONTRASTO	ISO 6504-2	CLASSE 4
RESA KUBELKA MUNK	ISO 6504-1	8,1 m ² /litro
BRILLANTEZZA	ISO 2813	<5 DEAD MATT
FINEZZA DI MACINAZIONE	ISO 1524	FINE

