



# Koala

## Scheda tecnica

COD. 349/....

Idropittura superlavabile per esterni ed interni.

Prodotto molto versatile e facile da applicare, caratterizzato da elevato potere coprente ed eccezionale punto di bianco.

D'impiego universale è adatto, previa preparazione, anche per supporti in legno e per ricoprire carte da parati.

Il suo grado di opacità consente di ottenere ottimi risultati anche ad applicatori non professionisti, mascherando eventuali imperfezioni della superficie.

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO FINALE	opaco	
COMPOSIZIONE	a base di leganti in emulsione	
PESO SPECIFICO	1,54 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C	ISO 2811-1
VISCOSITÀ BROOKFIELD	10.000 ± 2000 cP (G4V20 a 20 °C)	ASTM D2196
BRILLANTEZZA	Molto opaco: < 4 a 85°	UNI EN 13300 ISO 2813
RAPPORTO DI CONTRASTO	Classe 1 a 9 m <sup>2</sup> /L	UNI EN 13300 ISO 6504-3
GRANULOMETRIA	Fine < 100 µm	UNI EN 13300 EN 21524
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Classe 1 <5 µm dopo 200 cicli	UNI EN 13300 ISO 11998
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Classe 1 (alta) >150 g/m <sup>2</sup> -d	UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2
PRESA DI SPORCO	Bassa <9 Delta L	UNI 10795 UNI 10792
V.O.C. – C.O.V.	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/L (2010); <b>Il prodotto contiene al massimo 8 g/L di COV.</b>	

Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche”

### COLORE

Bianco



## CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	<b>ESSICCAZIONE</b> (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	<b>per ricopertura: 4 ore</b>
	<b>RESA PRATICA</b>	<b>14-15 m<sup>2</sup> / L per mano</b> in funzione dell'assorbimento del supporto
	<b>DILUIZIONE<sup>1</sup></b> In volume	<b>30% con acqua potabile</b>
	<b>ATTREZZI</b>	<b>pennello, rullo</b>

<sup>1</sup> Tinte derivate da basi diverse dalla BC, necessitano diluizioni inferiori, massimo 10% in volume.

## SISTEMA APPLICATIVO

**SUPPORTI:** intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, opportunamente preparati.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO.

	SUPPORTI NUOVI		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti)		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	
<b>FONDO</b>	<b>IDROACRIL o Fondo 2000</b>	<b>1 MANO</b>	<b>IDROACRIL o Fondo 2000</b>	<b>1 MANO</b>	-	
<b>FINITURA</b>	<b>KOALA</b>	<b>2 MANI</b>	<b>KOALA</b>	<b>2 MANI</b>	<b>KOALA</b>	<b>2 MANI</b>

## VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	Idropittura superlavabile per esterni ed interni, a base di copolimeri sintetici in emulsione, adatta per tutti gli ambienti.
<b>RESIDUO SECCO</b>	<b>62,0 ± 2,0 % p/p</b>
<b>PESO SPECIFICO</b>	<b>1,54 ± 0,03 g/cm<sup>3</sup> a 20 °C</b>

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari, consultare il nostro servizio tecnico. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.*

*Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».*

CQ Rev. 6 – Novembre 2019

**“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”**



Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 Genova • Via Macaggi, 19 • Tel. +39 010 5500.1 • Fax +39 010 5500.300 • www.boero.it • sales.boero@boero.it