



**toscano**  
COLORIFICIO DAL 1924

## MORGAN'S COPRIMACCHIA

E – 35 / ED. 10-25

### CLASSIFICAZIONE COV

Pittura opaca isolante e supercoprente per pareti e soffitti.  
Valore limite UE per questo prodotto (cat. IIA/a): 30 g/l (2010)  
Il prodotto MORGAN'S COPRIMACCHIA contiene al massimo 2 g/l COV

### CARATTERISTICHE

Pittura opaca isolante, supercoprente e superlavabile (classe lavabilità 1) a base di speciali resine acriliche in fase acquosa dotata di buona rapidità di essiccazione e resistenza all'abrasione per pareti e soffitti interni. Il prodotto, esente da formaldeide, è classificato A+ (Indoor Air Quality) per l'emissione di sostanze volatili C.O.V. all'interno degli ambienti.

MORGAN'S COPRIMACCHIA, formulata con l'innovativa tecnologia Hydro PLIOLITE®, agisce isolando la macchia e impedendone il riaffioramento. Caratterizzata da un'eccezionale adesione è utilizzabile sia come mano di fondo che come finitura. Se utilizzata come fondo è possibile utilizzare altri prodotti di finitura come per esempio decorativi o altre finiture speciali senza comprometterne l'azione di copertura e isolamento delle macchie. Indicata per coprire ed isolare macchie di: nero fumo, fuliggine, nicotina, vino rosso, caffè, salsa di pomodoro, cola, salsa di soia, olio fritto, ketchup, rossetto, pastelli a cera, matita colorata, pennarelli, ecc.

Ampia scelta di colori invece per chi utilizza la stessa come finitura essendo tinteggiabile a tintometro, ben 170 tinte, moderne e di tendenza per interni.

Resistenza all'abrasione ad umido secondo UNI 10560: > 20.000 colpi spazzola.

Classe di lavabilità 1 secondo ISO 11998.

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In generale i supporti devono essere maturi, puliti e ben asciutti. In caso di presenza di muffe ed efflorescenze trattare con CONTACT DETERGENTE SPRAY rimuovendo tutta la muffa presente. Per un'azione più efficace si consiglia di sanificare ulteriormente le superfici utilizzando CONTACT IGIENIZZANTE per ostacolarne la futura riaffiorazione.

**PARETI NUOVE CON FINITURA A CIVILE:** lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.

**PARETI GIA' TRATTATE CON PITTURE:** rimuovere accuratamente dalla superficie eventuali frammenti di intonaco poco aderenti o sfarinanti. Livellare le imperfezioni con lo stucco in pasta MORGAN'S oppure lo stucco in polvere RIEMPSTUCK, carteggiare e spolverare accuratamente. E' possibile utilizzare MORGAN'S COPRIMACCHIA anche come fondo (isolante fissativo) applicando una o più mani in relazione all'assorbimento del supporto.

#### FINITURA

A superficie completamente asciutta, applicare almeno 2 mani di MORGAN'S COPRIMACCHIA con un intervallo di almeno 6-8 ore l'una dall'altra.

### AVVERTENZE

Nella generalità dei casi applicare con temperatura dell'aria tra + 5 °C e + 35 °C, con un'umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80% e con umidità del supporto inferiore al 10%. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione della pittura MORGAN'S COPRIMACCHIA, superlavabile opaca mediante pennello o rullo, per interni a due mani.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI  
PRESTAZIONALI  
(NORMATIVA EU  
EN 13300)\*

<b>Rapporto di contrasto</b>	ISO 6504-3	Classe 3
<b>Resa Kubelka Munk m<sup>2</sup>/l</b>	ISO 6504-1	8
<b>Lavabilità</b>	ISO 11998	Classe 1
<b>Brillantezza (gloss)</b>	ISO 2813	1,6 Dead Matt
<b>Finezza di macinazione</b>	ISO 11524	Fine
<b>Presa di sporco</b>	UNI 10792	Molto bassa

DATI PRINCIPALI A  
20° C E 70% DI  
UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
12 mq/l	ACQUA	ACQUA	PRONTA ALL'USO (MAX 10 % IN VOLUME)
<b>ASPETTO E FINITURA</b>	<b>FUORI POLVERE</b>	<b>PESO SPECIFICO (Kg/l)</b>	<b>APPLICAZIONE A PENNELLO</b>
OPACO	30 MINUTI	1,35 ± 0,02	PRONTA ALL'USO (MAX 10 % IN VOLUME)
<b>COLORI</b>	<b>SECCO AL TATTO</b>	<b>SOLIDI IN VOLUME</b>	<b>APPLICAZIONE A SPATOLA</b>
BIANCO / 	1 – 2 ORE	37 ± 1	=
<b>ESTERNI / INTERNI</b>	<b>SECCO IN PROFONDITA'</b>	<b>VISCOSITA'</b>	<b>APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA</b>
NO / SI	24 ORE	4.000 – 5.000 cP	=
<b>VITA DI STOCCAGGIO</b>	<b>SOVRAVERNICIABILITA'</b>	<b>TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'</b>	<b>APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS</b>
36 MESI	6 - 8 ORE	=	=

#### NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

[www.toscanovernici.it](http://www.toscanovernici.it)



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - [info@jcolors.com](mailto:info@jcolors.com)