

MORGAN'S FLEX

D - 01 / ED. 10-25

CLASSIFICAZIONE
COV

Primer fissativo
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/h): 30 g/l (2010)
Il prodotto MORGAN'S FLEX contiene al massimo 2 g/l COV

CARATTERISTICHE

Isolante fissativo murale incolore a base di resina acrilica in microemulsione ideale per superfici murali vecchie e nuove. Con buon potere penetrante forma un ponte di adesione tra i supporti minerali e le successive finiture. Uniformante, ad alta resa e di facile applicazione è il prodotto ideale di fondo per ogni superficie.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.
Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, lavare con acqua.
Pitture a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare.
Superfici murali con muffe: dopo la pulizia, sanificare con appositi prodotti. Lasciare asciugare perfettamente. Stuccare con stucco in polvere RIEMPSTUCK o RIVOSTUCK PASTA, carteggiare e spolverare.

FINITURA
Applicare una mano di MORGAN'S FLEX diluito con acqua fino ad un rapporto di 1:5 in volume. Dopo 6 - 8 ore procedere all'applicazione della finitura prescelta.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, a temperatura superiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione del fissativo MORGAN'S FLEX a base di resina acrilica da applicarsi a pennello o rullo, diluito con acqua in rapporto fino a 1:5 in volume in funzione del tipo di supporto.

DATI PRINCIPALI A
20° C E 70% DI
UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
50 mq/l	ACQUA	ACQUA	1:3 - 1:5 (in funzione dell'assorbimento del supporto)
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
TRASPARENTE	=	1	1: 3 - 1: 5 (in funzione dell'assorbimento del supporto)
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
INCOLORE	6 – 8 ORE	=	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
SI / SI	12 ORE	100 CPS	=
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
36 MESI	6 – 8 ORE	=	=

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.toscanovernici.it



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com