



DAL 1847  
**Paramatti**

## DOMUS IDROSMALTO MURALE OPACO

F – 24 / ED. 10-25

### CLASSIFICAZIONE COV

Pittura lucida per pareti e soffitti interni  
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/b): 100 g/l (2010)  
Il prodotto Domus Idrosmalto Murale Opaco contiene al massimo 30 g/l COV

### CARATTERISTICHE

Smalto murale acrilico all'acqua satinato per superfici murali interne ed esterne con buona copertura e facilità d'uso. Dotato di elevatissima resistenza all'abrasione ed un'eccellente lavabilità è quindi particolarmente indicato per ambienti interni dove è richiesto un elevato grado di igiene come scuole, asili, mense, ristoranti, cliniche, ospedali dove sono necessarie frequenti pulizie con azione detergente ed igienizzante secondo normativa HACCP. DOMUS IDROSMALTO MURALE OPACO ha inoltre superato positivamente tutti i rigidissimi test secondo i regolamenti UNI 11021:2002 e HACCP D.L. 155 del 13/06/1997 ed ottenuto la certificazione per l'utilizzo in ambienti con presenza di alimenti. Classe di lavabilità 2 secondo ISO 11998.

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere puliti, maturi e asciutti. In presenza di muffe trattare con BETULLA IGIENIZZANTE e rimuovere i residui meccanicamente mediante spazzolatura.

Nel caso di muri molto assorbenti e sfarinanti si consiglia di applicare preventivamente una mano di DOMUS ACRYL diluito con acqua fino a 1:14 in volume per uniformare gli assorbimenti o con solidare.

Muri nuovi con finitura a "civile": spazzolare e spolverare accuratamente. Stuccare e frattazzare buchi o crepe con idoneo prodotto. Eliminare la polvere ed applicare una mano di DOMUS ACRYL diluito con acqua fino a 1:14, oppure in caso di tinte forti utilizzare il fondo pigmentato DOMUS PRIMER ACRILICO D1 diluito dal 50 al 100% con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto.

Muri nuovi a base gesso e cartongesso: spazzolare o stuccare con RIVOSTUCK PASTA o RIEMPSTUCK. Carteggiare, spolverare e isolare applicando una mano DOMUS ACRYL diluito con acqua fino a 1:14 oppure in caso di tinte forti utilizzare il fondo pigmentato PRIMER ACRILICO D1 diluito dal 50 al 100% con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto.

Muri già trattati: eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti e poco aderenti, trattare muffe o fuliggine con i cicli adeguati. Pulire accuratamente e spolverare. Stuccare eventuali buchi o crepe con RIVOSTUCK PASTA o RIEMPSTUCK. Carteggiare, spolverare e isolare applicando una mano DOMUS ACRYL diluito con acqua fino a 1:14 oppure in caso di tinte forti utilizzare il fondo pigmentato PRIMER ACRILICO D1 diluito dal 50 al 100% con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto.

#### FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare una mano di DOMUS IDROSMALTO MURALE OPACO diluito con max 20% con acqua.

Applicare una seconda mano dopo circa 4-6 ore diluito con max 5% con acqua.

### AVVERTENZE

Nella generalità dei casi applicare con temperatura dell'aria tra + 5 °C e + 35 °C, con un'umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80% e con umidità del supporto inferiore al 10%. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

\* Per tinte derivate da base DD e TR la diluizione è max. del 5% in volume, in relazione all'assorbimento del supporto; per tinte derivate dalla base BB è max 20% in volume.

Si consiglia di effettuare una prova applicativa preventiva.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com


VOCE DI  
CAPITOLATO

Applicazione di DOMUS IDROSMALTO MURALE OPACO, classe 2 di lavabilità, idrorepellente, certificato HACCP, mediante pennello, rullo o spruzzo, per interni ed esterni.

DATI  
PRESTAZIONALI  
(NORMATIVA EU EN  
13300)\*

<b>Rapporto di contrasto</b>	ISO 6504-3	Classe 2
<b>Resa Kubelka Munk m<sup>2</sup>/l</b>	ISO 6504-1	12
<b>Lavabilità</b>	ISO 11998	Classe 2
<b>Brillantezza (gloss)</b>	ISO 2813	>5 gloss (opaco)
<b>Finezza di macinazione</b>	ISO 11524	Fine
<b>Presenza di sporco</b>	UNI 10792	Bassa

DATI PRINCIPALI A  
20° C E 70% DI  
UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
10 mq/l	ACQUA	ACQUA	20 % BASE BB e White Superior MAX 5 % BASE DD e TR
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
OPACO	15-30"	1,40 ± 2	20 % BASE BB MAX 5% BASE DD e TR
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
BIANCO/ 	2/3 ORE	40 ± 1	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
NO/ SI	24 ORE	20.000 – 24.000 cP	20 % Ø UGELLI = 1 -1,5 mm PRESSIONE = 2,5 – 3 atm
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
24 MESI	6-8 ORE	=	20 % Ø UGELLI = 0,66 mm PRESSIONE = 100 – 200 atm



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

**NOTE**

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.



**J COLORS S.p.A**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - [info@jcolors.com](mailto:info@jcolors.com)