



CO L O R I F I C I O
VALPESCARA srl

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008

Revisione: n. 03 del 01/02/2016

SCHEDA TECNICA

Serie 23.00
VALZINCO LUX
Smalto universale lucido

IMPIEGO:

Smalto a mano unica lucido e ferro micaceo satinato ad altissima plasticità, formulato con resine speciali che ne permettono l'adesione su supporti di natura molto varia come: ferro arrugginito, acciaio, zinco, alluminio, plastica, PVC, vetro, cemento e legno.

SUPPORTI:

Ferro arrugginito, acciaio, zinco, alluminio, plastica, PVC, vetro, cemento e legno accuratamente sgrassati e spolverati.

APPLICAZIONE:

Si applica a pennello, rullo o spruzzo diluito al 5-10% con acqua. L'applicazione di una singola mano è già in grado di garantire risultati di protezione e finitura eccellenti ma qualora si richieda anche una mano di sottofondo applicare due mani dello stesso prodotto.

LEGANTE:

Resine sintetiche modificate.

ASPETTO:

Lucido, metallico satinato, ferro micaceo.

COLORE:

Come cartella.

PESO SPECIFICO:

1,100-1,200 Kg./lt. variabile in funzione della tinta.

RESA:

10-12 mq./lt. per mano per lo smalto.
6-8 mq./lt. per mano per il ferro micaceo.

SPESSORE:

35-40 Microns per lo smalto.
50-60 Microns per il ferro micaceo.

ESSICCAZIONE

ARIA	Fuori polvere:	20-30 minuti
a 20°C	Secco al tatto:	2-3 ore
	Secco in profondità:	12 ore

Le informazioni di questa scheda sono esatte, ma sono date senza nostra responsabilità e garanzia, non essendo sotto nostro controllo le condizioni di impiego.