

## HOBBY COLOR

F – 07 / ED. 10-25

**CLASSIFICAZIONE**  
COV Pittura opaca per pareti e soffitti interni  
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010).  
Il prodotto HOBBY COLOR contiene al massimo 2 g/l COV

**CARATTERISTICHE** Idropittura di facile applicabilità ed ottima copertura, dona alle superfici murali trattate un pregiato aspetto vellutato opaco. La sua speciale formulazione è studiata per conferire una buona permeabilità al vapore acqueo e nel contempo una buona idrorepellenza e resistenza all'abrasione. Le sue caratteristiche lo rendono il prodotto ideale per l'utilizzo in ambienti interni soggetti a condense di vapore.  
Classe di lavabilità 3 secondo ISO 11998.  
Resistenza all'abrasione ad umido secondo UNI 10560: > 5000 colpi spazzola.

**CICLO APPLICATIVO**

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**  
In generale i supporti devono essere puliti, maturi e asciutti. In presenza di muffe trattare con LIBELLULA IGIENIZZANTE. A supporto asciutto spazzolare e spolverare accuratamente.  
Muri nuovi con finitura civile, gesso e cartongesso: per supporti senza difetti e poco assorbenti, passare direttamente alla fase di finitura. Per supporti assorbenti e nel caso di cartongesso impermeabilizzato, spazzolare o stuccare, eliminare la polvere ed applicare BLOCCAMURO diluibile con acqua fino a 1:5 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto o PRIMER ACRILICO D1 diluibile dal 50 al 100% con acqua.  
Muri già trattati: eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti e poco aderenti, trattare muffe o fuliggine con i cicli adeguati, pulire accuratamente e spolverare. Stuccare eventuali buchi o crepe con RIVOSTUCK o RIEMPSTUCK.  
Spolverare e applicare BLOCCAMURO diluibile con acqua fino a 1:5 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto o PRIMER ACRILICO D1 diluibile con acqua dal 50 al 100%.

**FINITURA**  
Lasciare asciugare perfettamente, applicare una o due mani di HOBBY COLOR con un intervallo di circa 5 ore una dall'altra.

**AVVERTENZE** Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.  
\* Per tinte derivate da basi TR e DD la diluizione dovrà essere max. 10% in volume, anche in relazione all'assorbimento del supporto; per tinte derivate dalla base BB max. 30%. Si consiglia di effettuare una prova applicativa preventiva.

**VOCE DI**  
**CAPITOLATO** Applicazione della pittura HOBBY COLOR, pittura murale lavabile per interni dotata di elevata traspirabilità, copertura, facile applicazione, di aspetto opaco vellutato, mediante pennello, rullo, spruzzo.




DATI  
PRESTAZIONALI  
(NORMATIVA UNI  
EN 13300)\*

<b>Rapporto di contrasto</b>	ISO 6504-3	Classe
<b>Resa Kubelka Munk m<sup>2</sup>/l</b>	ISO 6504-1	12
<b>Lavabilità</b>	ISO 11998	Classe 3
<b>Brillantezza (gloss)</b>	ISO 2813	2 Dead Matt
<b>Finezza di macinazione</b>	ISO 1524	Fine
<b>Presenza di sporco</b>	UNI 10792	Media

\* Relativi alla Base BB

DATI PRINCIPALI A  
20° C E 70% DI  
UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
12 mq/l	ACQUA	ACQUA	MAX 40 % BASE PASTEL MAX 20% BASE MEDIUM MAX 10% BASE DD e TR
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
OPACO	1 ORA	1,58+/-0,02	MAX 40 % BASE PASTEL MAX 20% BASE MEDIUM MAX 10% BASE DD e TR
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
BIANCO / 	2 ORE	43% +/- 1%	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
NO / SI	24 ORE	50000+/- 5000 cP	FINO A 40 % (in relazione alla pressione e attrezzatura utilizzata)
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
24 MESI	6 ORE	=	FINO A 40 % (in relazione alla pressione e attrezzatura utilizzata)

**NOTE** Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com