

## R 02 PROFESSIONAL

F – 42/ ED. 10-25

**CLASSIFICAZIONE**  
**COV** Pittura opaca per pareti e soffitti interni  
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010).  
Il prodotto R 02 Professional contiene al massimo 15 g/l COV

**CARATTERISTICHE** Idropittura murale traspirante per interni dotata di ottima copertura, alta resa, facilità d'uso, buona dilatazione, di aspetto opaco mascherante, ideale per grandi superfici come interni di capannoni industriali.  
Classe di lavabilità 4 secondo ISO 11998.  
Resistenza all'abrasione ad umido secondo UNI 10560: < 1000 colpi spazzola.

**CICLO APPLICATIVO** **PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**  
In generale i supporti devono essere puliti, maturi e asciutti. In presenza di muffe trattare con LIBELLULA IGIENIZZANTE. A supporto asciutto spazzolare e spolverare accuratamente.  
Muri nuovi con finitura civile, gesso e cartongesso: per supporti senza difetti e poco assorbenti, passare direttamente alla fase di finitura. Per supporti assorbenti e nel caso di cartongesso impermeabilizzato, spazzolare o stuccare, eliminare la polvere ed applicare BLOCCAMURO diluibile con acqua fino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto o PRIMER ACRILICO D1 diluito dal 50 al 100%.  
Muri già trattati: eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti e poco aderenti, trattare muffe o fuliggine con i cicli adeguati, pulire accuratamente e spolverare. Stuccare eventuali buchi o crepe con RIVOSTUCK o RIEMPSTUCK.  
Spolverare e applicare BLOCCAMURO diluibile con acqua fino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto o PRIMER ACRILICO D1 diluibile con acqua dal 50 al 100%.  
**FINITURA**  
Lasciare asciugare perfettamente, applicare una o due mani di R 02 PROFESSIONAL con un intervallo di circa 6 ore una dall'altra.

**AVVERTENZE** Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

**VOCE DI**  
**CAPITOLATO** Applicazione della pittura PROFESSIONAL 02, pittura opaca mascherante, a base di resina vinilica, mediante pennello, rullo o spruzzo, per interni.



DATI  
PRESTAZIONALI  
(NORMATIVA UNI  
EN 13300)\*

<b>Rapporto di contrasto</b>	ISO 6504-3	Classe 2
<b>Resa Kubelka Munk m<sup>2</sup>/l</b>	ISO 6504-1	12
<b>Lavabilità</b>	ISO 11998	Classe 4
<b>Brillantezza (gloss)</b>	ISO 2813	2 Dead Matt
<b>Finezza di macinazione</b>	ISO 1524	Fine
<b>Presa di sporco</b>	UNI 10792	Media

\* Relativi alla Base BB

DATI PRINCIPALI A  
20° C E 70% DI  
UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
10 mq/l	ACQUA	ACQUA	MAX 40%
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
OPACO	15' – 30'	1,60 – 1,70	MAX 50%
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
BIANCO / 	2 ORE	60 %	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
NO / SI	24 ORE	40000 cP	FINO A 50 % (in relazione alla pressione e attrezzatura utilizzata)
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
24 MESI	6 ORE	=	FINO A 50 % (in relazione alla pressione e attrezzatura utilizzata)

**NOTE** Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com