

HOBBY LUX HP

B – 40 / ED. 10-25

CLASSIFICAZIONE COV

Pittura monocomponente ad alte prestazioni
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/i): 500 g/l (2010)
Il prodotto HOBBY LUX HP contiene al massimo 500 g/l COV

CARATTERISTICHE

Smalto alchidico-uretanico extra-brillante per legno e ferro formulato con particolari additivi che garantiscono un'elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e all'usura del tempo. Altamente coprente, di facile utilizzo e pennellabilità è ideale sia per un utilizzo professionale che per l'utilizzatore meno esperto. La sua speciale formulazione e la possibilità di colorarlo al tintometro, rende le finiture di alto valore estetico.
Valore di brillantezza secondo ISO 2813 > 90 gloss(brillante).

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Ferro: rimuovere eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, utilizzare se necessario un comune convertitore di ruggine facilmente reperibile sul mercato, quindi spolverare. Pulire eventuali macchie di unto o grasso con un panno imbevuto di diluente, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

Applicare due mani di GLADIUM o PINTOCROM o SUPERGLADIUM.

Lamiera zincata: pulire i sali di zinco, sgrassare accuratamente con solvente o con idonei tensioattivi, applicare una mano di FONDO SPECIALE A SOLVENTE, lasciare asciugare per almeno 24 ore.

PVC: sgrassare accuratamente, applicare una mano di FONDO SPECIALE A SOLVENTE, lasciare asciugare perfettamente per almeno 24 ore.

Legno nuovo: stuccare eventuali buchi con lo stucco in polvere RIEMPSTUCK o RIVOSTUCK PASTA, lasciare asciugare carteggiare e spolverare.

Legno già verniciato: se in cattive condizioni rimuovere le vecchie pitture e carteggiare, se in buone condizioni, sgrassare e carteggiare. Applicare una o due mani di CEMETEX all'interno o di UNDERFLEX all'esterno, lasciare asciugare per almeno 24 ore.

FINITURA

Applicare due mani di HOBBY LUX HP con un intervallo di almeno 24 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di uno o più strati di HOBBY LUX HP allo spessore di 35 Micron ciascuno su fondi opportunamente predisposti, carteggiando tra una mano e l'altra.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A
20° C E 70% DI
UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
16 mq/l	DILUENTE SINTETICO	DILUENTE SINTETICO	MAX 5 %
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
EXTRABRILLANTE	2 - 3 ORE	1,18 ± 0,02	MAX 5 %
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
WHITE SUPERIOR / TINTE PRONTE 	5 - 6 ORE	45 ± 2	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
SI / SI	24 ORE	90 ± 5 K.U.	=
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
ALMENO 36 MESI	24 ORE	35 °C	=

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.rossettivernici.it



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com