

UNDERFLEX

A – 15 / ED. 10-25

CLASSIFICAZIONE COV

Primer sottosmalto per esterno
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/g): 350 g/l (2010)
Il prodotto UNDERFLEX contiene al massimo 350 g/l COV

CARATTERISTICHE

Primer / sottosmalto opaco che assicura il massimo ancoraggio nel tempo alle vernici applicate sia all'esterno che all'interno. Idoneo per applicazione su ferro primerizzato, legno e muro. Eccellente elasticità, resiste alle micro-dilatazioni del supporto.
Una sola mano è sufficiente a creare un fondo omogeneo, compatto e carteggiabile. Facile da applicare, si livella perfettamente ed ha una eccellente copertura.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Ferro: rimuovere accuratamente eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, spolverare. Pulire eventuali macchie di unto o grasso con un panno imbevuto di diluente, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

Legno: asportare vecchi strati di pitture non ben aderenti, stuccare, carteggiare e spolverare.

FINITURA

Applicare una o due mani di UNDERFLEX, con un intervallo di 12 ore.

A completa essiccazione avvenuta, almeno 24 ore, procedere con il prodotto di finitura previsto.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di uno o due strati di UNDERFLEX, a base di resina alchidica elastica, pigmenti e cariche con elevato potere coprente e riempitivo, allo spessore di 35 Micron ciascuno.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A
20° C E 70% DI
UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
12 mq/l	DILUENTE SINTETICO	DILUENTE SINTETICO	MAX 5 %
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
OPACO	2 ORE	1,66	MAX 5 %
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
BIANCO	6 – 7 ORE	43	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
SI / SI	24 ORE	4000 – 5000 CPS	=
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
36 MESI	12 ORE	35 °C	=

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.rossettivernici.it



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com