



SCHEDA TECNICA

KEIM FINITURA

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

KEIM Finitura è una pittura per facciate in silicato pronta all'uso di alta qualità secondo la norma DIN EN 1062. KEIM Finitura è costituita da pigmenti e riempitivi resistenti agli agenti atmosferici e pigmenti puri inorganici resistenti alla luce. KEIM Finitura è certificato Cradle to Cradle Certified Silver e possiede il Material Health Certificate™ Gold.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Finitura è adatta per la ristrutturazione e per l'applicazione di nuovi rivestimenti su substrati organici a dispersione, in particolare pitture e intonaci in resina silconica a dispersione così come substrati minerali.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- non filmogeno
- opaco minerale
- Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- traspirante
- per applicazione universale
- altamente resistente agli agenti atmosferici
- completamente resistente ai raggi UV
- prevenzione naturale delle alghe e funghi grazie ad un ideale equilibrio idrico
- senza solventi
- senza l'aggiunta di plastificanti

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE:

- Densità: ca. 1,5 g/cm³ - 1,7 g/cm³
- Percentuale organica: ≤ 5 %
- Valore pH: circa 11,4

CLASSIFICAZIONE:

- Classificazione secondo: DIN EN 1062-1
- Spessore dello strato d'aria equivalente alla diffusione (valore sd): ≤ 0,03 m
- Classe spessore dello strato d'aria equivalente alla diffusione: V1
- Permeabilità all'acqua: < 0,1 kg/(m²√h)
- Classe di permeabilità all'acqua: W2
- Norma di prova tasso di permeabilità all'acqua: DIN EN 1062-3
- Grado di brillantezza: G3 – opaco (angolo di misura 85°)
- Valore di misurazione grado di brillantezza: circa 1,5
- Norma di prova grado di brillantezza: ISO 2813

TONALITÀ DI COLORE:

Bianco, tonalità varie esclusivamente con pigmenti minerali resistenti alla luce. KEIM Finitura può essere pigmentato tramite il laboratorio mobile dei colori KEIM con la PPF-Technology® secondo tutte le collezioni di colore. Verificare sempre la correttezza della tonalità prima dell'applicazione. All'interno di una determinata superficie utilizzare solo tonalità dello stesso lotto. Per la selezione della tonalità su ETICS rispettare IR \geq 30.

4. INFORMAZIONI SULL'ELABORAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il supporto deve essere asciutto, solido, pulito e privo di polvere. Asportare meccanicamente o mediante getti d'acqua ad alta pressione eventuali parti in fase di distacco dei rivestimenti precedenti. Riempire eventuali vuoti con un prodotto di riparazione idoneo adattando la struttura superficiale. Rimuovere eventuali strati calcarei lucidi da intonaci nuovi con KEIM Fluat-10 seguendo le norme di utilizzo. Pretrattare le aree di intonaco nuovo (riparazioni) con KEIM Fluat-10 secondo le istruzioni contenute nella scheda tecnica. Sulle superfici a forte assorbimento applicare una mano di fondo con KEIM Finitura-Fixativ. In caso di supporti sottoposti a riparazioni o supporti con la presenza di differenze strutturali e/o microscrepolature applicare la mano di fondo non con KEIM Finitura, ma con (= carica più alta). In caso di screpolature più evidenti oppure forti differenze strutturali può rendersi necessario l'utilizzo di un rivestimento base con KEIM Contact-Plus al posto di .

Supporti non idonei:

supporti con efflorescenze saline; superfici orizzontali inclinate ed esposte alle intemperie; supporti in legno; rivestimenti plastoelastici; supporti vecchi soggetti a saponificazione; supporti non bagnabili

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE:

Temperatura dell'aria e del supporto \geq 5 °C durante l'applicazione e l'asciugatura. Non applicare in pieno sole e su superfici surriscaldate dal sole. Proteggere le superfici durante e dopo l'applicazione dal sole diretto, dal vento e dalla pioggia.

PREPARAZIONE DEL MATERIALE:

I KEIM Finitura devono essere mescolati accuratamente prima dell'uso.

CONSUMO:

circa 0,35 - 0,45 kg/m² per due mani.

I dati relativi al consumo di materiale sono valori indicativi su sottofondi lisci. I valori di consumo esatti devono essere determinati mediante prove su campioni.

LAVORAZIONE:

KEIM Finitura può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo (ugello: \geq 435).

Mano di fondo: Applicare KEIM Finitura senza diluizione oppure, a seconda dell'assorbimento del supporto, diluito con KEIM Finitura-Fixativ. In caso di supporti a forte assorbimento è possibile diluire fino al massimo 10 % con KEIM Finitura-Fixativ.

Mano finale: KEIM Finitura dovrebbe normalmente essere applicato non diluito. Se necessario, diluire fino al massimo 10 % con KEIM Finitura-Fixativ, ad esempio su supporti molto assorbenti.

TEMPO DI ASCIUGATURA:

Ridipingibile non prima di 12 ore (a 23°C e 50% u.r.). Un'umidità relativa oppure uno spessore superiore e/o temperature minori ritardano l'asciugatura di conseguenza.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Pulire immediatamente con acqua.

SCHEDA TECNICA – KEIM FINITURA

5. CONFEZIONI

Contenuto	Unità di misura	Quantità sulla paletta	Confezione
18	kg	32	secchio

6. STOCCAGGIO

Periodo massimo di stoccaggio	Condizioni di stoccaggio
12 mesi	al fresco al riparo dal gelo Mantenere i contenitori chiusi ermeticamente

Gli avanzi di materiale provenienti da contenitori aperti devono essere trasferiti in contenitori più piccoli per mantenere lo spazio d'aria nella latta il più basso possibile.

7. SMALTIMENTO

Codice rifiuti: 08 01 12

8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza. Questo prodotto contiene: 0 - 3 g/l COV

CODICE GIS: BSW 40

9. ANNOTAZIONI GENERALI

Coprire le superfici da non trattare, in particolare quelle in vetro, ceramica e pietra naturale. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua eventuali spruzzi di prodotto da aree circostanti e zone di circolazione.

Non è consentita la miscelazione con prodotti di altri sistemi o additivi estranei.

10. CERTIFICATI E SIGILLI DI APPROVAZIONE



I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.



KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.

Sciaves, Fôrche 10 / 39040 Naz-Sciaves (BZ) / Tel. +39 0472 410 158
www.keim.com / info@keim.it