

RASABEN® K120 INTERNO



scheda tecnica
rev. 01 del 01-01-2024
pagina 1 di 4

STUCCO IN PASTA EXTRALEGGERO



RASABEN K120 è uno stucco in pasta bianco extraleggero, a basso peso specifico. Estremamente fine al di sotto dei 50 micron.

plus prodotto



con microsfere di vetro



alto riempimento



non ritira e non crepa



anticondensa



■ Impieghi:

ideale per stuccare fori, fessure e crepe da oltre 3 (tre) fino a 5 (cinque) cm di profondità. Ideale per una finitura altamente qualitativa. Ideale per il riempimento di cavillature, fessure buchi e crepe presenti sulle superfici murali interne. Ottimo per la riparazione di imperfezioni e buchi su supporti in legno. Ideale per la stuccatura di mobili, infissi in legno, porte e finestre. Ideale per fissare e riparare elementi decorativi in polistirolo espanso, in gesso e legno. Indicato per interno ed esterno se in luogo riparato o protetto.

■ Caratteristiche tecniche:

Aspetto del prodotto:	pasta densa.
Colore:	bianco.
Residuo secco:	55%.
Massa volumica:	1660 g/l circa
Granulometria:	inferiore a 0,1 mm.
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C.
Tempo di essiccazione completa:	24 ore circa a 20°C.

■ Applicazione:

1) **SUPPORTO:** pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di grassi, oli, efflorescenze saline, vecchie pitture e/o fondi.

2) **MISCELAZIONE:** il prodotto è una pasta già pronta all'uso.

Utilizzare RASABEN K120 allo stato originale, senza aggiunte di materiali estranei.

3) **POSA:** applicare a spatola o frattazzo premendo a fondo il prodotto e livellare; se ben lisciato non ha bisogno di una seconda mano, né di essere carteggiato.

Una volta essiccato, resiste all'acqua; si può utilizzare anche all'esterno applicando 2 (due) mani di prodotto.

■ Avvertenze:

pitture, rivestimenti, tappezzerie ecc. devono essere applicate soltanto dopo la completa essiccazione e stagionatura del prodotto, evitando di esporlo a forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.

RASABEN® K120 INTERNO



scheda tecnica
rev. 01 del 01-01-2024
pagina 3 di 4

Non utilizzare a temperature troppo basse. Teme il gelo.

Si consiglia di non applicare lo stucco ad una temperatura inferiore a +5°C e ritenere questo valore come temperatura minima per l'applicazione e per un buon indurimento del prodotto.

■ Fornitura:

barattoli da:

barattolo da 0,250 L	confezione da 12 pz.	cod. ean 803262801308 9
barattolo da 0,500 L	confezione da 12 pz.	cod. ean 803262801307 2
barattolo da 1 L	confezione da 6 pz.	cod. ean 803262801306 5
barattolo da 2,5 L	confezione da 1 pz.	cod. ean 803262801305 8

■ Conservazione:

conservare le confezioni in luoghi asciutti.

Richiudere accuratamente la confezione dopo un parziale utilizzo.

Non rimettere nel contenitore residui secchi e sporchi.

Il materiale, se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno ed al riparo da fonti di calore, si conserva per max 12 mesi circa.

■ Legenda applicazioni:

 LAVORAZIONE: sempre pronto.	 TEMPERATURA: da +5°C a +40°C.	 RESA: 0,5 kg/m² per spessori di 1 mm circa.	 SPESSORE: qualsiasi.
 ESSICCAZIONE +20°C: da 2 a 4 ore. (secondo lo spessore)	 VERNICIABILE: ad essiccazione avvenuta.	 STRUMENTI: spatola e frattazzo.	 USO: interno ed esterno.

RASABEN® K120 INTERNO



scheda tecnica
rev. 01 del 01-01-2024
pagina 4 di 4

■ Plus:

 <p>Ottimo capacità riempitiva.</p>	 <p>Ottimo contro umidità e salnitro.</p>	 <p>Non ritira.</p>	 <p>Non spacca.</p>
	 <p>Aderenza su qualsiasi superficie tranne plastica e metallo.</p>	 <p>Non necessita carteggiatura.</p>	

NOTE: i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l' idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.