

# RASABEN® R525

## ESTERNO-INTERNO



scheda tecnica  
rev. 01 del 01-01-2024  
pagina 1 di 3

## STUCCO IN POLVERE PER RASATURE E FINITURE



**RASABEN R525** è uno stucco bianco extra fine a base cementizia. Ideale per la rasatura di superfici esterne ed interne su calcestruzzo ed intonaco. Ottimo per il ripristino di elementi murali. Facilmente carteggiabile e livellabile.

### plus prodotto



extra bianco



per rasature e finiture di qualità



ideale per ambienti umidi



extra fine

# RASABEN<sup>®</sup> R525

## ESTERNO-INTERNO



scheda tecnica  
rev. 01 del 01-01-2024  
pagina 2 di 3

### ■ Impieghi:

per otturare buchi e crepe, per rasare esterni e/o interni su calcestruzzo, intonaco, mattoni e anche per piccoli lavori di manutenzione casalinga. Ideale in ambienti umidi tipo bagni e retro cucine.

### ■ Caratteristiche tecniche:

Massa volumica della polvere:	1050 kg/m <sup>3</sup> circa.
Granulometria:	inferiore a 0,1 mm.
Acqua di impasto:	circa 50%.
Resa:	circa 0,6 - 1,2 kg/m <sup>2</sup> a seconda del supporto.
Spessore minimo di applicazione:	1 mm.
Tempo di presa:	180 minuti circa a 20°C.
Tempo di lavorabilità:	90 minuti circa a 20°C.
Adesione al calcestruzzo a 28 gg.	superiore 0,3 MPa.

### ■ Applicazione:

**1) SUPPORTO:** pulire la superficie da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di grassi, oli, efflorescenze saline, vecchie pitture, intonaci non sufficientemente ancorati. Su supporti particolarmente porosi a base calce e cemento, si consiglia di pennellare prima la superficie con un primer aggrappante acrilico

**2) MISCELAZIONE:** mescolare manualmente e/o con agitatore elettrico a bassa velocità (<800 giri/minuto) in un recipiente 1 (una) parte di acqua pulita +2,5 (due e mezzo) parti di **RASABEN R525** fino al suo completo assorbimento, per ottenere una pasta cremosa senza grumi. Non utilizzare se il prodotto è in fase di presa, né aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità perduta. **Utilizzare RASABEN R525 allo stato originale, senza aggiunte di materiali estranei.** L'uso di recipienti sporchi, con residui di materiali estranei (gesso, cemento) compromette le caratteristiche dello stucco, sia in fase di miscelazione che in essiccazione

**3) POSA:** rasare a spatola o frattazzo in spessori di 3 (tre) mm ogni strato.

### ■ Avvertenze:

pitture, rivestimenti, tappezzerie ecc. devono essere applicate soltanto dopo la completa essiccazione e stagionatura del prodotto. Si consiglia di non applicare lo stucco ad una temperatura inferiore a +5°C e ritenere questo valore come temperatura minima per l'applicazione e per un buon indurimento dello stucco.

Al di sotto di tale valore la presa verrebbe eccessivamente ritardata e sotto 0° C lo stucco fresco o anche non completamente indurito sarebbe esposto all'azione disgregatrice del gelo.

# RASABEN® R525 ESTERNO-INTERNO



scheda tecnica  
rev. 01 del 01-01-2024  
pagina 3 di 3

## ■ Fornitura:

sacchi speciali con protezione dall'umidità:

sacco da 1 kg	confezione da 24 pz.	cod. ean 803262801207 5
sacco da 5 kg	confezione da 4 pz.	cod. ean 803262801202 0
sacco da 20 kg	confezione da 1 pz.	cod. ean 803262801205 1

## ■ Conservazione:

il materiale, se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno, si conserva per max 14 mesi circa.

## ■ Legenda applicazioni:

 <b>LAVORAZIONE:</b> 90 minuti circa.	 <b>TEMPERATURA:</b> da +5°C a +40°C.	 <b>RESA:</b> 1,2 kg/m² per spessori di 1 mm circa.	 <b>SPESSORE:</b> 3 mm circa per strato.
 <b>ESSICCAZIONE +20°C:</b> da 2 a 4 ore.	 <b>VERNICIABILE:</b> dopo 96/120 ore	 <b>STRUMENTI:</b> spatola e frattazzo.	 <b>USO:</b> interno ed esterno.

## ■ Plus:

 Ottimo adesione ed alto potere riempitivo.	 Resistente all'acqua.	 Non ritira.	 Non spacca.
	 Applicabile su qualsiasi supporto.	 Facilmente carteggiabile con grana fine.	

**NOTE:** i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.