



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 22/07/2024

SCHEDA TECNICA

ST C.035

CeboLike

Descrizione

Finitura traspirante all'acqua per interni, a base di microsfeere cave, ad azione anticondensa e resistente alle muffe. Applicata su CeboPaint Ts 01 permette di realizzare superfici dai delicati chiaro scuri ottenuti grazie alla leggera matericità della finitura.

Confezioni disponibili

1 Lt – 3 Lt – 5 Lt

Colorazione

Il prodotto è colorabile con il sistema tintometrico CeboColorStation o con i coloranti universali CeboKit nei dosaggi riportati sulle cartelle colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Diluizione

10-15% in volume con acqua

Miscelazione

Miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo.

Preparazione dei supporti

In presenza di rasature recenti, fondi sfarinanti o assorbenti eseguire una perfetta pulizia del supporto e applicare il fissativo trasparente acrilico CeboFix M, a pennello, diluito 1:1 in volume con acqua. In presenza di muffe sarà necessario provvedere alla rimozione delle stesse utilizzando il detergente per pareti CeboMold.

Pareti nuove o in cartongesso: applicare a pennello una mano di CeboPaint Ts 01 diluita al 40% con acqua, seguita da altre due mani applicate a rullo diluite al 25-30% con acqua, attendere minimo 4-6 ore tra una mano e l'altra.

Pareti già tinteggiate: applicare con rullo di pelo corto CeboPaint Ts 01 bianco diluito al 25-30% in volume con acqua, in due mani fino a completa copertura del fondo, attendere minimo 4-6 ore tra una mano e l'altra.

Applicazione

Applicare CeboLike diluito al 10-15% con acqua, procedendo a pennellate incrociate uniformi e facendo attenzione a non lasciare durante l'applicazione eccessi di prodotto. Ad essiccazione avvenuta di CeboLike (minimo 4-6 ore), applicare con le stesse modalità la seconda mano; per evitare inestetiche giunte di lavorazione è consigliato procedere in senso contrario rispetto alla prima mano.

NOTA BENE: è possibile applicare CeboLike in una mano; in questo caso CeboPaint TS 01 dovrà essere preventivamente colorato nella stessa tinta della finitura.

Caratteristiche Tecniche

Essiccazione: 4-6 h

Resa teorica: da 7 a 10 m²/litro

Aspetto fisico: Liquido perlato

Peso Specifico: 1,05 g/cm³

pH: 8.5-9.5

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cebos Color Srl - sistemi decorativi murali - codice fiscale/partita iva 02567630161



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 22/07/2024

SCHEDA TECNICA

ST C.035

DETERMINAZIONE DELLA PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO

UNI EN ISO 7783 – 2012 riferito al ciclo di applicazione composto da CeboLike e CeboPaint Ts 01.

Risultati:

V 301,0 g/(m² d)
sd 0,0698 m

LEGENDA

Classificazione del grado di permeabilità all'acqua liquida secondo UNI EN 1062-1:2005

V0: Non dichiarata

V1 Alta: V > 150 e sd < 0,14

V2 Media: V <= 150 e sd >= 0,14

V > 15 e sd < 1,4

V3 Bassa: V <= 15 e sd >= 1,4

DETERMINAZIONE DEL POTERE FUNGICIDA

UNI EN 15457:2022

RISULTATI:

Intensità di sviluppo fungino su provino = 1

LEGENDA

Scala di valutazione proposta dalla UNI EN 15457:2022

0 = nessuno sviluppo

1 = superficie ricoperta inferiore o uguale al 10 %

2 = superficie ricoperta maggiore del 10 % e inferiore al 30 %

3 = superficie ricoperta maggiore del 30 % e inferiore al 50 %

4 = superficie ricoperta maggiore del 50 % e fino al 100 %

Valore specificato: **Idoneo per risultati < 4**

Classificazione VOC (direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)

Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 200 g/l

CeboLike contiene VOC: 30

Classificazione IAQ (indoor air quality)



Classificazione secondo decreto della Repubblica Francese N° 2011-321 del marzo 2011.

Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (molto basse) a C (molto elevate).

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cebos Color Srl - sistemi decorativi murali - codice fiscale/partita iva 02567630161



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 22/07/2024

SCHEDA TECNICA

ST C.035

Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cebos Color Srl - sistemi decorativi murali - codice fiscale/partita iva 02567630161



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 01/07/2024

SCHEDA TECNICA

ST C.035

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cebos Color Srl - sistemi decorativi murali - codice fiscale/partita iva 02567630161