



VETRIFICANTE

Finitura poliuretanica bicomponente

DESCRIZIONE ED IMPIEGHI

Finitura poliuretanica bicomponente lucida ad acqua per interno ed esterno, idoneo per la pitturazione di pavimenti in ambienti civili ed industriali (cantine, box, autorimesse, officine, ecc) e qualsiasi altro materiale, anche difficile (piastrelle, pvc, alluminio, formica, ecc). Possiede eccellente adesione e durezza, la sua elevata resistenza meccanica lo rende idoneo alla carrabilità.

Ottima resistenza al lavaggio con i comuni detersivi e/o sgrassanti, agli oli minerali ed al contatto con agenti chimici. Non è soggetto a ingiallimento ed a sfarinamento.

Attenzione: evitare i ristagni d'acqua e proteggere le superfici da eventuali piogge, fino a che la pellicola non è perfettamente stabilizzata (7-10 giorni a seconda della stagione).

DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

COMPOSIZIONE: A base di polimeri uretanici in dispersione acquosa, additivi calibrati	
PESO SPECIFICO:	Base (A) 1040 ± 20 g/l (a 20°C) Catalizzatore (B) 1150 ± 20 g/l (a 20°C) Prodotto Catalizzato 1060 ± 20 g/l (a 20°C)
VISCOSITÀ: 120 sec. a 25°C Tazza Ford 4	BRILLANTEZZA (UNI EN ISO 2813): LUX 92 Gloss (60°) MATT 40 Gloss (60°)
SOLIDI IN VOLUME: 39 ± 1%	RESISTENZA AL LAVAGGIO (UNI 10560): >15000 cicli Gardner
RESISTENZA AGLI ALCALI (UNI 10795): Alta	RICOPERTURA: 6-8 h (a 20°C/65% U.R.)
PRESA DI SPORCO (UNI 10792): Molto bassa	DUREZZA BARCOL: 76 unità Barcol (metodo ASTM D2583)
RESA: 13-15 m ² /l (una mano)	ADESIONE PULL-OFF: 16 MPa (metodo ASTM D4541)
TINTA: Incolore	CONFEZIONI (lt): 0,75 - 2,5
RAPPORTO DI CATALISI (peso):	Base (A) 83,3 - Catalizzatore (B) 16,7
RAPPORTO DI CATALISI (volume):	Base (A) 84,650 - Catalizzatore (B) 15,350
APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):	Rullo: 3% vol. Rullo: 15-20% vol. (su superfici assorbenti)

AVVERTENZE

- MISCELARE ACCURATAMENTE I DUE COMPONENTI A+B E APPLICARE ENTRO 1h (temine massimo a seconda della stagione)
- Teme il gelo
- Applicare su superficie perfettamente pulita e asciutta
- Non applicare su supporto caldo e sotto l'azione diretta del sole ed in presenza di eccessiva ventilazione
- Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, a causa dell'elevata percentuale di umidità
- Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua e sapone
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

MODALITA' DI APPLICAZIONE (INTERNO/ESTERNO)

Superfici nuove: Il supporto cementizio deve essere stagionato (minimo 30/40 giorni), esente da polvere, untuosità, parti scarsamente aderenti e non soggetto a pressioni da umidità ascendente. Applicare una prima mano di VETRIFICANTE diluito al 15-20% vol., dopo almeno 8 ore procedere con la seconda mano diluita al 3% vol.

Superfici già pitturate: asportare completamente vecchie pitture in fase di distacco; stuccare e carteggiare se necessario, accertandosi della perfetta adesione dei vecchi strati di pittura (così da evitare che il prodotto li sollevi in fase di applicazione).

Pulire perfettamente la superficie da untuosità e polvere utilizzando SGRASSANTEpiùFORTE, quindi applicare una o più mani di IDROPAVPRO del colore prescelto su tutta la superficie, dopo almeno 24 ore procedere con la stesura di VETRIFICANTE a finitura e protezione.

Può essere applicato anche su vecchie pitturazioni bicomponenti in buono stato previa preparazione con carteggiatura.

Piastrelle in genere: Pulire perfettamente la superficie da untuosità e polvere utilizzando SGRASSANTEpiùFORTE, quindi applicare due mani di VETRIFICANTE diluito al 3-5% vol.

N.B. Per un risultato ottimale è preferibile l'utilizzo di rullo spugna fioccata o pelo raso tipo Velour.

VOCE DI CAPITOLATO	Finitura per interno ed esterno, a base di resine uretaniche in dispersione acquosa; idoneo per la pitturazione di pavimenti in ambienti civili ed industriali. Applicare su superfici già predisposte, due strati di prodotto con consumo medio di 0,083 l/m² Al m² €
---------------------------	---

La GeoPaint, si riserva di aggiornare senza preavviso, le informazioni qui riportate avente carattere indicativo; qualora il prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità.

(rev.01)