

# TAMSTUCCO POLVERE

STUCCO IN POLVERE PER MURO

SERIE 941

## DESCRIZIONE

TAMSTUCCO POLVERE è uno stucco da impiegare all'interno per livellare le imperfezioni presenti sia su supporti in legno che murali.

Il prodotto può essere utilizzato per riempire crepe ed avvallamenti, livellando la superficie.

TAMSTUCCO POLVERE è facile da carteggiare, assicura un buon ancoraggio alle pitture ed è dotato di buona adesione.

## INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
- Supporti in legno all'interno, prima di un sistema di verniciatura coprente.

TAMSTUCCO POLVERE è un prodotto di fondo e deve sempre essere ricoperto con un sistema di finitura.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: gesso da presa, ritardanti e regolatori di presa

- Aspetto: polvere bianca

- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): carteggiabile dopo 3-4 ore; sovraverniciabile dopo 6 ore.

SOVRAVERNICIATURA: con tutte le idropitture.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in intonaco:

- Assicurarsi che il supporto abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
- Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti.
- In presenza di vecchie pitture asportare le parti sfoglianti e non perfettamente aderenti, mentre strati elevati di pitture a calce od a tempera devono essere completamente asportati bagnando abbondantemente la superficie e raschiando oppure utilizzando una idropulitrice.
- Applicare TAMSTUCCO POLVERE con il frattazzo, mediante rasate successive, per ottenere la lisciatura della superficie, oppure con una spatola, per riempire crepe ed avvallamenti.
- Procedere all'applicazione del fissativo, scegliendolo in base al tipo di pittura utilizzata per il sistema di finitura.

Superfici in legno:

- Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate.
- Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.
- Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando Dil.

Nitro 5170076.

- Stuccare le imperfezioni con TAMSTUCCO POLVERE.
- Carteggiare.
- Procedere all'applicazione del fissativo relativo al sistema di verniciatura scelto.

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umidità del supporto: <10%

- Attrezzi: spatola o frattazzo.

- Diluizione: mescolare 100 parti del prodotto con 50-55 parti di acqua.

- Pot-life dell'impasto: 1 ora e mezza

- La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua subito dopo l'uso.

- Resa indicativa: fortemente variabile a seconda del tipo di supporto. Realizzando uno spessore di 400-500 micron, si ottiene una resa di 1 mq/kg. E' consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi.

## TINTEGGIATURA

-----

## MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 1 anno.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare in luogo ben ventilato. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## VOCE DI CAPITOLATO

Stucco in polvere per muro.

Applicazioni, su superfici interne già predisposte, di stucco in polvere per legno o muro TAMSTUCCO POLVERE cod. 9410110, a base di gesso da presa, ritardanti e regolatori di presa, per livellare le imperfezioni di superfici murali od in legno.

# TAMSTUCCO POLVERE

STUCCO IN POLVERE PER MURO

**SERIE 941**

*SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.*