

FISSAMURO AMBIENTESANO

Fissativo acrilico ad alta penetrazione



INTERNO E ESTERNO

Qualsiasi intonaco, rustico, civile, gesso, calcestruzzo, cemento, premiscelati, fibrocemento, stucco a gesso, scagliola

- ◆ **FORTE POTERE CONSOLIDANTE**
- ◆ **UNIFORMA GLI ASSORBIMENTI**
- ◆ **MIGLIORA L'ANCORAGGIO DELLA FINITURA**

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Fissativo ad acqua, praticamente esente da composti organici volatili, ad elevatissima penetrazione, specialmente su supporti compatti e microporosi. Migliora la coesione ed uniforma gli assorbimenti del supporto migliorando l'adesione del film di pittura in seguito applicata. Consolida vecchie pitture sfarinanti, non crea pellicola superficiale, spesso fonte di problemi durante la successiva applicazione di pittura.

PROPRIETÀ APPLICATIVE



APPLICAZIONE
Pennello



DILUIZIONE IN VOLUME
30%-50% con acqua potabile su supporti molto assorbenti; 50%-100% con acqua potabile su supporti con assorbimento normale



TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE
(a 20°C e 65% U.R.)
Per ricopertura: 24h
Secco al tatto: 3-4h



RESA
8-12 m²/L per mano

COLORE

Trasparente

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	Trasparente	
COMPOSIZIONE	A base di resine acriliche in microemulsione	
PESO SPECIFICO	1,00 ± 0,02 kg/L a 20° C	ISO 2811-1
VISCOSITÀ TAZZA DIN	12 ± 2 s a 20° C	(Tazza n°4) DIN 53211
CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.	Primer. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/g): 30 g/L (2010). Il prodotto contiene al massimo 10 g/L di C.O.V.	

CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere sani, coerenti, puliti ed esenti da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso, etc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner. Applicare una mano a pennello di Fissamuro Ambientesano prima di procedere all'applicazione della finitura.

VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Fissativo all'acqua ad elevatissima penetrazione: a base di microemulsione acrilica isolante e consolidante per interno ed esterno.

Peso specifico: 1,00 ± 0,02 kg/L a 20° C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
2. Le rese sono calcolate su supporto adeguatamente preparato, liscio e mediamente assorbente; si consiglia di determinare la resa effettiva con prova pratica sul supporto specifico.
3. Non applicare sotto l'azione diretta del sole e del vento e con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5° C o superiore ai 30° C o in presenza di valori di umidità ambientale superiori all'85%.
4. Regolare la diluizione e la metodologia applicativa in modo da applicare il prodotto sempre ad impregnazione, evitando la formazione di pellicole superficiali che possono compromettere l'ancoraggio dei prodotti successivi.
5. Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione di eventuali piogge e per la protezione ai raggi solari.
6. In caso di pareti già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione del ciclo proposto.
7. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane.
8. Pulire gli attrezzi con acqua.
9. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.



ATTIVA

COD. 711330000

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare il manuale di Assovernici "Conservare, proteggere, decorare con pitture all'esterno".

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0
Settembre 2020